

OWATROL ALU RA. 85



INFO +

Smalto antiruggine brillante colore alluminio

ALU RA.85 è una finitura antiruggine isolante che blocca e stabilizza la ruggine, compatibile con tutte le superfici

ALU RA.85 è una finitura anticorrosiva altamente flessibile che possiede le eccezionali caratteristiche di penetrazione e adesione dell'OWATROL OIL.

ALU RA.85 ridona alle superfici arrugginite un buon aspetto, le protegge al lungo e ne prolunga la vita utile. RA.85 ha un'ottima resistenza all'abrasione, agli attacchi chimici ed è l'ideale in tutti gli ambienti


aggressivi. Nato per l'uso in ambito navale, ALU RA.85 si impose come uno dei migliori prodotti sul mercato della protezione delle stive, anche quelle destinate al trasporto del grano.

PROPRIETÀ ED UTILIZZI

- Finitura antiruggine isolante che blocca e stabilizza la ruggine
- A base di Owatrol Oil: compatibile con tutte le superfici.
- Eccellente qualità filmogena, aderenza, flessibilità, film regolare che non screpola.
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici.
- Sicuro anche in aree confinate - Non emette sostanze nocive.
- Resiste a temperature fino a 175°C una volta essiccato.
- Eccellenti proprietà di rifrazione della luce e del calore
- Aderisce eccezionalmente bene all'acciaio brillante pulito.

- Finitura ad alta brillantezza.
- Le superfici appena sabbiate non richiedono di essere trattate immediatamente - una leggera ruggine superficiale non ne modifica la resa finale.
- Per metalli ferrosi e non ferrosi - Alluminio.
- Le superfici zincate non necessitano di essere lasciate invecchiare o essere decapate prima dell'applicazione.
- Altamente elastico - Non screpola, non desquama e non sfoglia.

COLORI DISPONIBILI



Alluminio brillante

Applicazione di **Owatrol RA.85** su un particolare



Applicazione su tubazioni industriali - **Owatrol RA.85** -



Applicazione su cisterne industriali - **Owatrol RA.85** -



Caratteristiche tecniche

- Finitura: Lucida.
- Veicolo: Owatrol Oil.
- Solvente: Solvente.
- Viscosità: Fluida.
- Peso Specifico (@ 20°C): 0.958 ± 0.05 .
- Stato Fisico: Liquido.
- Residuo Secco: $49\% \pm 3$.
- Flash point: $> +60^\circ\text{C}$.
- Resistenza alla Temperatura (Film perfettamente essiccato): Fino a 175°C .
- Vita di scaffale: 2 anni minimo, in imballo originale mai aperto.
- **Confezioni disponibili: 0.5L, 2.5L, 20L.**
- Colore: Argento.
- Essiccazione: · Secco al tatto: 12 ore. Perfettamente essiccato: 24 ore, in base a temperatura e umidità.
- Riverniciabile: 24-48 ore.
- COV: Limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 495 g/l.

Ambiti di impiego

- Interni ed esterni.
- Superfici orizzontali e verticali.
- Cancelli, inferriate, strutture metalliche, tetti, cisterne, rimorchi...
- Parti di automobili - Tubi di scarico, paraurti, ruote...
- Macchinari, pompe, tubi, sentine...
- Tutte le superfici in legno.

Attrezzi per l' applicazione

- Pennello.
- Rullo.
- Airless (0.4 mm x 80° @ 128-138 bar).

Consigli per una buona applicazione

- Coprire tutto ciò che non si desidera trattare. Applicare a temperature comprese tra 5°C - 35°C . Non applicare

alla luce diretta del sole o su superfici calde.

Preparazione della superficie

- La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di tracce di olio, grasso e altri contaminanti. Rimuovere ogni traccia di calamina e tutte le parti di ruggine o di vecchia pittura che tendono a staccarsi, in modo da applicare su di una superficie sana. Smussare i bordi di tutte le zone rimaste scoperte in modo da minimizzare il dislivello e favorire una finitura uniforme. Le superfici esposte ad agenti chimici (acidi, alcali o depositi salini) devono essere lavate con abbondante acqua o con vapore. Le superfici gravemente contaminate devono essere pulite con un solvente appropriato.



Applicazione su particolari - **Owatrol RA.85** -

Applicazione

- Agitare bene prima e durante l'uso. Non diluire.
- **Acciaio nuovo, alluminio o superfici zincate:** Applicare 1 mano di OWATROL OIL e lasciare asciugare per 24 ore. Applicare 1 mano di RA.85. Per le superfici nuove esposte a condizioni climatiche aggressive, applicare una 2a mano.
- **Superfici poco ossidate:** Applicare 2 mani di RA.85 rispettando i tempi di essiccazione.
- **Superfici molto ossidate:** Applicare OWATROL OIL "bagnato su bagnato" fino alla completa saturazione delle ruggine e lasciare asciugare. Applicare 2 mani di RA.85 rispettando i tempi di essiccazione.
- **Superfici già pitturate:** Ritoccare tutte le zone scoperte con OWATROL OIL e lasciare asciugare. Applicare 2 mani di RA.85 su tutta la superficie rispettando i tempi di essiccazione.

Resa

- **18 mq per litro.** La resa effettiva dipenderà dal metodo di applicazione, dalla natura e dalla porosità della superficie.

Manutenzione

- La manutenzione è semplice e la sua frequenza dipende dalle condizioni alle quali è sottoposta la superficie. Pulire accuratamente tutte le superfici da trattare per eliminare ogni traccia di olio, grasso e altri contaminanti. Rimuovere tutte le parti di ruggine o di vecchia pittura che tendono a staccarsi, in modo da applicare su di una superficie sana. Smussare i bordi di tutte le zone rimaste scoperte in modo da minimizzare il dislivello e favorire una finitura uniforme. Applicare RA.85 su tutte le aree scoperte o che presentano tracce di corrosione, lasciare asciugare. Se necessario applicare una mano di RA.85 su tutta la superficie.

Restrizioni

- Nessuna conosciuta.

Pulizia degli attrezzi

- Pulire tutti gli attrezzi con acqua mentre sono ancora umidi. Se il prodotto essicca gli attrezzi devono essere puliti con uno sverniciatore. Attenzione: gli stracci sporchi di prodotto devono essere inzuppati d'acqua prima di essere gettati via definitivamente. Rischio di autocombustione. Gli stracci sporchi che si creano durante l'applicazione devono essere temporaneamente riposti in un contenitore metallico contenente dell'acqua

prima dello smaltimento definitivo.

Conservazione

- Tutto il quantitativo di RA.85 avanzato deve essere trasferito in un contenitore più piccolo e a tenuta, in metallo o vetro. Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Informazioni generali

- La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

Sicurezza

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Se ingerito, non provocare il vomito: richiedere l'aiuto di un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.it



Applicazione su mobili da giardino – Owatrol RA.85 –

LO SAPEVI CHE....

POSSO APPLICARE DIRETTAMENTE SULLA RUGGINE?

RA. 85 ripristinerà superfici arrugginite e corrose facendole tornare con una finitura alluminio brillante dopo adeguata preparazione della superficie.

POSSO APPLICARLO SU LEGNO?

Si RA. 85 è possibile applicarlo direttamente sul legno.

