



# TEXTROL®

## FINITURA AD ALTA PENETRAZIONE PER LEGNO

### Descrizione del prodotto

TEXTROL® è una finitura altamente penetrante appositamente studiata per rivitalizzare il legno posto in opera all'esterno il cui aspetto è stato deteriorato dall'esposizione agli agenti atmosferici. TEXTROL® ridona al legno il suo aspetto originale esaltandone la naturale bellezza. In grado di penetrare in profondità nel legno, TEXTROL® lo protegge dai danni causati dall'umidità e dai raggi ultravioletti, donandogli una finitura resistente alle muffe e che non screpola, non si spacca e non sfoglia col passare del tempo. Appena si applica TEXTROL® il legno assume una tonalità opaca molto intensa, per poi schiarire gradualmente nel tempo in base all'esposizione agli agenti atmosferici.

### Proprietà

- Protegge il legno posto in opera all'esterno e ne esalta la bellezza.
- Dona un aspetto naturale di lunga durata.
- Eccellente penetrazione.
- Non crea film. Non screpola. Non sfoglia.
- Resiste agli attacchi delle muffe.
- Facile da applicare.
- Manutenzione senza bisogno di sverniciare o carteggiare.

### Ambiti di impiego

- Solo per legno posto in opera all'esterno.
- Legno invecchiato, incluso il cedro, la sequoia e il legno trattato in autoclave.
- Superfici orizzontali e verticali: pedane, steccati, mobili da giardino.
- Non usare su pannelli di truciolato, compensato, compreso il T1-11, o su legno già trattato con impregnanti, vernici e pitture.
- Non usare su legno nuovo.

### Dati tecnici

**Finitura:** Opaca.  
**Veicolo:** Resine alchidiche.  
**Solvente:** Solvente.  
**Peso Specifico:** 0.875 kg/l  $\pm$  0.05 @ 18°C.  
**Residuo Secco:** 31%  $\pm$  2% in volume.  
**Flash point:** >64°C.  
**Vita di scaffale:** 5 anni in imballo originale mai aperto.  
**Confezioni disponibili:** 1l, 2.5l (solo trasparente), 5l, 20l, 200l.

#### Colori:



TRASPARENTE    QUERCIA DORATA    QUERCIA MEDIO    QUERCIA RUSTICA

**Tempo di essiccazione:** 24 ore, in funzione di temperatura e umidità.  
**COV:** Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f) 700 g/l. (2010). Questo prodotto contiene max. 550 g/l.  
**NOTA:** Il TEXTROL® trasparente può essere colorato con i coloranti universali (max 5 g/l) o con un impregnante a base d'olio (max 50 ml/l). Usare solo tonalità legno.

### Attrezzi per l'applicazione

Pennello: Alta qualità, con setole naturali o sintetiche.  
Rullo: pelo medio.  
Spray: Airless ugello da .011 - .015.  
Spruzzatore da giardino.

### Consigli per una buona applicazione

Prima di iniziare, testare la tonalità desiderata su una zona ristretta. Attendere la completa essiccazione per determinare la tinta finale.  
Coprire tutto ciò che non si intende trattare, comprese piante e arbusti.  
Applicare a temperature comprese tra 5°C e 35°C. Non applicare alla luce diretta del sole o su superfici calde.  
Non applicare se sono previsti tempo freddo e/o pioggia nelle 24-48 ore successive.  
Miscelare accuratamente il prodotto prima e durante l'applicazione. Non diluire.  
Applicare sempre sull'intera lunghezza di una tavola o fino a una giuntura naturale, come una finestra o il telaio di una porta. Non interrompere mai l'applicazione nel mezzo di una parete.  
Su superfici verticali, si consiglia di lavorare dall'alto in basso.  
Non lasciare essiccare tra una mano e l'altra - applicare TEXTROL® "bagnato su bagnato".  
In caso di applicazione a spruzzo, ripassare il prodotto a pennello per favorirne la penetrazione e ottenere una copertura uniforme.

## Preparazione della superficie

### Superfici in legno nuove:

Le superfici in legno nuovo sono ricoperte da una patina di lavorazione che impedisce la corretta penetrazione e adesione di qualunque finitura. Per preparare correttamente la superficie e minimizzare le deformazioni del legno dovute all'esposizione agli agenti atmosferici, applicare SEASONITE®\* e lasciare stagionare il legno per 6-12 mesi prima di applicare il TEXTROL®. Lasciare sempre stagionare il cedro per 12 mesi prima di applicare il TEXTROL®.

### Superfici in legno già poste in opera da tempo:

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di tracce di sporco e muffe.

Trattare le muffe con una soluzione di 1 parte di candeggina e 3 parti d'acqua. Sfregare la soluzione sulla superficie e lasciare agire per 10-15 minuti; risciacquare accuratamente.

Pulire il legno invecchiato con NET-TROL®\*, seguendo le istruzioni, per rimuovere le fibre che si sono distaccate, lo sporco e gli altri contaminanti. Se necessario carteggiare il legno (grana 80).

Dopo la pulizia, lasciare asciugare il legno per 2-3 giorni o fino al raggiungimento di un livello di umidità interna inferiore al 18% prima di iniziare l'applicazione.

### Superfici già trattate con olio:

TEXTROL® può essere applicato solo su legno nudo o su legno invecchiato già trattato con TEXTROL®. Tutte le altre finiture a base d'olio devono essere rimosse con AQUANETT®\* e NET-TROL®\*, seguendo le istruzioni, prima di applicare il TEXTROL®.

Se necessario, carteggiare la superficie dopo la sverniciatura e la pulizia (grana 80). Lasciare asciugare il legno per 2-3 giorni o fino al raggiungimento di un livello di umidità interna inferiore al 18% prima di iniziare l'applicazione.

### Superfici già pitturate:

TEXTROL® può essere applicato solo su legno nudo o su legno invecchiato già trattato con TEXTROL®. Tutte le altre finiture devono essere rimosse con DILUNETT®\* e NET-TROL®\*, seguendo le istruzioni, prima di applicare il TEXTROL®.

Se necessario, carteggiare la superficie dopo la sverniciatura e la pulizia (grana 80). Lasciare asciugare il legno per 2-3 giorni o fino al raggiungimento di un livello di umidità interna inferiore al 18% prima di iniziare l'applicazione.

## Applicazione

- Preparare la superficie come da istruzioni.
- Agitare o mescolare bene prima dell'uso.
- Applicare la prima mano di TEXTROL® e lasciare che penetri nel legno (15-30 minuti). Applicare la seconda mano e lasciare penetrare per 15-30 minuti.
- Se necessario ripetere la procedura fino a che il legno è saturo, ovrerosia rifiuta il prodotto.
- Non permettere che il TEXTROL® diventi secco al tatto o essicchi tra una mano e l'altra. Quando il legno è saturo, eliminare il prodotto in eccesso che non è penetrato con un pennello pulito o con uno straccio pulito e non sfilacciante, per evitare che si formino zone più brillanti dopo l'essiccazione.

**NOTA:** TEXTROL® non è un trattamento superficiale; il suo posto è nel legno, non sul legno. TEXTROL® protegge il legno dall'interno, penetrando e donando un'intensa finitura opaca.

## Resa

- Iniziale: 5 m<sup>2</sup> per litro per 2 mani.
- Manutenzione: 10 m<sup>2</sup> - 12 m<sup>2</sup> per litro.

La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, dal tipo, dall'età, dalla porosità e dalle condizioni del legno.

## Manutenzione

### Superfici orizzontali

- La maggior parte delle pedane e delle superfici orizzontali richiederanno una manutenzione con TEXTROL® ogni due anni.
- Una sola applicazione di TEXTROL® ogni due anni sarà sufficiente per ridare al legno la sua bellezza naturale e per mantenerlo protetto.
- Una pulizia periodica con NET-TROL®\* permetterà di rimuovere lo sporco e gli agenti contaminanti e di rinnovare l'aspetto del legno.

### Superfici verticali

- La maggior parte delle superfici verticali richiederanno solo dei ritocchi.
- Quando le aree trattate con TEXTROL® diventano grigie, pulirle con NET-TROL®\* e applicare una sola mano di TEXTROL® per rimpiazzare il prodotto che si è consumato col tempo.
- Le aree molto scolorite possono richiedere due applicazioni di TEXTROL® (applicare la seconda mano appena la prima è penetrata nel legno).
- Le superfici molto esposte si deterioreranno più rapidamente. In questo caso pulire le zone interessate con NET-TROL®\* e applicare il TEXTROL® solo dove necessario, armonizzandolo con le aree che hanno mantenuto il loro colore.
- Le aree che hanno mantenuto il loro colore non richiedono alcun trattamento.

## Pulizia degli attrezzi

Pulire tutti gli attrezzi con acqua mentre sono ancora umidi. Se il prodotto essicca gli attrezzi devono essere puliti con uno sverniciatore.

**Attenzione:** gli stracci sporchi di prodotto devono essere inzuppati d'acqua prima di essere gettati via definitivamente. Rischio di autocombustione. Gli stracci sporchi che si creano durante l'applicazione devono essere temporaneamente riposti in un contenitore metallico contenente dell'acqua prima dello smaltimento definitivo.

## Stoccaggio

Tutto il quantitativo di TEXTROL® avanzato deve essere trasferito in un contenitore più piccolo e a tenuta, in metallo o vetro. Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

## Informazioni generali

La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate. **OWATROL International** non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo [info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com) o il distributore OWATROL nel Vostro Paese.

Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura.

Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

## Sicurezza

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Se ingerito, non provocare il vomito: richiedere l'aiuto di un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**Scheda di sicurezza disponibile su [www.owatrol.com/it](http://www.owatrol.com/it)**

## Versione

Giugno 2012

\* Stesso Fabbricante

OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

TEXTROL® è un marchio



Tutte le nostre soluzioni su:

[www.owatrol.com/it](http://www.owatrol.com/it)