


# RX-407


**Rualaix®**

## FORTEX

Intonaco riparatore fibrato adatto per rasare e riparare tutti i tipi di supporti, indipendentemente dal grado di assorbimento. Copriceramica.



\* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



### INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Questo prodotto contiene 1,29 g/l COV max.

### COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA EN 16566

**G3S2V2W2A0C0R0**

### SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, cartongesso, vernici plastiche non elastiche, smalti tradizionali, piastrelle.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

### CARATTERISTICHE

- Profumato
- Fibrato
- Straordinaria finezza
- Facile da applicare, rasare e carteggiare
- Buona aderenza
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

### IDEALE PER

- Stuccare e intonacare piastrelle
- Intonacare pareti e facciate



15Kg Pallet da 33 secchi da 15 kg.

5Kg Pallet da 24 scatole da 4 x 5 kg.

1Kg Pallet da 44 scatole da 12 x 1 kg.

**Preparazione**  
Pronto all'uso. Pulizia degli utensili con acqua.

**Resa**  
1,50 - 2,00 kg/m<sup>2</sup>/mm

**pH**  
8.0 - 9.0

**Spessore massimo di applicazione**  
2 mm

**MPa**  
Aderenza  
> 15 Kg/cm<sup>2</sup> su calcestruzzo  
> 6 Kg/cm<sup>2</sup> su vernice

**Classificazione di reazione al fuoco**  
A2 - s1 - d0

**Vita utile**  
Illimitata

**Asciugatura a 1 mm di spessore**  
Intonaco: 3 - 4 h

**Granulometria massima**  
200 micron