

**23400250**

## **BIOSISTEM FISSATIVO ANTIMUFFA** Fondo isolante antimuffa



Fissativo acrilico all'acqua per interni ed esterni. Regola l'assorbimento e facilita l'aderenza delle finiture su supporti leggermente assorbenti o sfarinanti. Compie una funzione sinergica con i prodotti della linea Biosistem per la prevenzione delle muffe in parete.



### Data di revisione

26 settembre 2014

### Composizione

Vernice per strato di impregnazione superficiale, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilversatica. Classificata secondo UNI 8681: AO.B.O.A.2.HF.

### Proprietà principali

- previene la formazione di muffa;
- totale resistenza alla saponificazione;
- elevata finezza delle particelle che da luogo ad elevato potere legante ed impregnante;
- elevata resistenza all'acqua.

### Impieghi

Per pareti interne.

Applicabile a murature intonacate a base calce, cemento, gesso, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento, cartongesso.

### Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

#### Riferimento

#### UM

#### Valori

Peso specifico	C022	kg/l	1,000 ± 0,030
Viscosità Tazza Ford n°4	C042	sec.	12 ± 2
Residuo Secco	C033	%	30 ± 1
Stabilità gelo/disgelo			buona
Essiccazione in profondità		Ore	2 - 3

### Modo d'impiego

- . Condizioni ambientali e del supporto      Temperatura ambiente min +5°C/ max +35°C U.R. <80%  
Temperatura supporto min +5°C/ max +35°C U.R. <10%
- . Diluente      Acqua
- . Metodo di applicazione      Rullo, pennello
- . Diluizione      Diluire il prodotto in rapporto da 1:3 a 1:5 con acqua in funzione

	dell'assorbimento del supporto.
. Resa teorica	25 – 35 m <sup>2</sup> /l per mano, dopo diluizione con acqua nel rapporto di 1:5.
. Tempo tra una mano e l'altra	4 – 6 ore
. Compatibilità	Come mano a finire, possono essere utilizzate tutte le idropitture della linea Biosistem

<b>Ciclo applicativo</b>	<p><b>SUPPORTI NUOVI</b> Devono essere sufficientemente stagionati e bene asciutti, privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. Applicazione di una mano di Biosistem Fissativo diluito sino ad un massimo di 1:5 con acqua, in funzione dell'assorbimento del muro; A muro asciutto, applicazione di due mani di una idropittura della linea Biosistem.</p> <p><b>SUPPORTI NUOVI O PRECEDENTEMENTE VERNICIATI CON IDROPITTURE MA CON LA PRESENZA DI MUFFA</b> Trattare la superficie con Biosistem Spray, lasciare assorbire per 2 – 3 ore, quindi lavare con acqua. Nel caso di superfici molto annerite può essere ripetuto il trattamento dopo 3 – 4 ore dal primo. Per ottenere un maggior effetto preventivo trattare con Biosistem Titansan, in questo caso lasciare passare almeno 24 ore dopo il trattamento con Biosistem Spray. Applicare Biosistem Titansan esclusivamente con rullo o pennellina, lasciare agire 24 – 48 ore, areando i locali. È possibile ripetere il trattamento più volte per ottenere una maggiore penetrazione nella superficie e quindi una maggiore efficacia. Procedere poi secondo le indicazioni per supporti nuovi. Nel caso di vecchie pitture a tempera o tinte a calce, occorre asportale completamente; N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto</p>
<b>Note</b>	<p>La migliore applicazione viene fatta a pennello perché favorisce al massimo la penetrazione nel supporto. Pennelli ed attrezzi per l'applicazione si puliscono facilmente lavandoli subito dopo l'impiego con acqua. Le eventuali gocce indurite si rimuovono con facilità col Diluente Nitro.</p>
<b>Conservazione</b>	Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C.
<b>Avvertenze e sicurezza</b>	Dopo l'uso non disperdere il contenitore nell'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Consultare la Scheda di sicurezza.

<b>Classificazione COV</b> Direttiva 2004/42/CE D.Lgs 161/2006	<p><b>H/A – Primer Fissativi, max 30 g/l (2010)</b> Valore massimo C.O.V. contenuto nel prodotto pronto all'uso: &lt; 30 g/l <small>Per il valore esatto del contenuto di C.O.V. si rimanda al punto 15.1 della scheda di sicurezza..</small></p>
--	---

<b>Voci di capitolato</b>	Fornitura e applicazione di Biosistem Fissativo Antimuffa, idoneo per l'imregnazione di supporti murali nelle quantità determinate
---------------------------	--

dall'assorbimento del supporto, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresa la protezione delle aree non interessate dall'intervento, trasporti e smaltimento materiali. A parte eventuali rasature o fondi isolanti di preparazione del supporto

---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

---