

SERIE 3710.0000 SETTEBELLO OPACO - SMALTO SINTETICO EXTRA

Impieghi

Come smalto di finitura opaco di grande dilatazione e copertura.

Dall'aspetto delicato e morbido è di facile pennellabilità ed è adatto per finiture di pregio su infissi, porte, manufatti in legno o in ferro ecc.

Caratteristiche generali

Smalto alchidico opaco bianco e nero o nelle tinte della cartella Settebello per quantitativi minimi di almeno 300 kg.

Il prodotto presenta:

- aspetto totalmente opaco;
- facilità d'applicazione;
- rapidità d'essiccazione;
- elevata copertura e buon riempimento;
- ottima elasticità ed aderenza.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/8	sec.	12 ± 2
Peso specifico	kg/l	1,480 ± 0,050
Residuo secco	%	81 ± 2
Spessore ottimale	micron	30 - 40
Resa teorica	mq/l	9 - 10 (allo spessore di 30 micron)
Aderenza (prova di quadrettatura)	%	100 (su legno)
Aspetto del film	gloss	10 ± 2 (opaco - misurata dopo 72 ore)
Diluente	codice	9110.0001
Essiccazione fuori polvere	minuti	90
Essiccazione al tatto	ore	5 - 6
Essiccazione in profondità	ore	24
Sovraverniciabilità	ore	24

Modalità applicative

A pennello	diluire con	9110.0001 all'1% massimo
A spruzzo	diluire con	9120.0004 all'1% massimo
Aerografo	ugello pressione	mm.1,5 Atm 3-4

Cicli indicativi

SU LEGNO NUDO NUOVO ALL'INTERNO

Applicare una mano di SAMOPAC e, dopo 24 ore, carteggiare ed applica il Settebello Opaco.

SU FERRO NUDO

Si consiglia di applicare su Antiruggine serie 1300.0000.

25/07/2012