colorificio sammarinese

Scheda tecnica
Technical data sheet

SERIE 3710.0150 SETTEBELLO SETA BIANCO - SMALTO SINTETICO
3710.0199 SETTEBELLO SETA NERO - SMALTO SINTETICO

Impieghi
Come smalto di finitura seta dotato di grande dilatazione e copertura.
Dall'aspetto delicato e morbido è di facile pennellabilità ed è adatto per finiture di pregio su infissi, porte, manufatti in legno o in ferro ecc.

Caratteristiche generali
Smalto alchidico setinato bianco e nero o nelle tinte della cartella Settebello per quantitativi minimi di almeno 300 kg.
Il prodotto presenta:
- facilità d'applicazione;
- rapidità d'essiccazione;
- elevata copertura e buon riempimento;
- ottima elasticità ed aderenza.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/8	sec.	12 ± 2
Peso specifico	kg/l	1,47 ± 0,05
Residuo secco	%	80 ± 1
Spessore ottimale	micron	30 - 40
Resa teorica	mq/l	9 - 10 (allo spessore di 30 micron)
Aderenza (prova di quadrettatura	%	100 (su legno)
Aspetto del film	gloss	30 ± 5 (misurata dopo 72 ore)
Diluente	codice	9110.0001
Essiccazione fuori polvere	minuti	90
Essiccazione al tatto	ore	5 - 6
Essiccazione in profondità	ore	24
Sovraverniciabilità	ore	24

Modalità applicative

A pennello	diluire con	9110.0001 all'1% massimo
A spruzzo	diluire con	9120.0004 all'1% massimo
Aerografo	ugello pressione	mm.1,5 Atm 3-4

Cicli indicativi
SU LEGNO NUDO NUOVO ALL'INTERNO
Applicare una mano di SAMOPAC 3210.0050 e, dopo 24 ore, carteggiare ed applica il Settebello Seta.

SU FERRO NUDO
Si consiglia di applicare su Antiruggine Fosfinoxal serie 1300.0000.

28/07/2012

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.
These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not garantee for each single case.

Colorificio Sammarinese SpA Via Del Camerario 7 - 47891 Falciano, San Marino T +378(0549) 905 515 F +378(0549) 908 453 colorificio@colsam.com www.colsam.com