colorificio sammarinese

Scheda tecnica
Technical data sheet

SERIE 3730.0050 SOLISTA BIANCO OPACO – SMALTO ANTICORROSIVO EXTRA

Impieghi
Come smalto anticorrosivo di finitura opaco di grande dilatazione e copertura.
Dall'aspetto delicato e morbido è di facile pennellabilità ed è adatto per finiture di pregio su infissi, porte, manufatti in legno o in ferro ecc. La base 3730.0001 si può colorare con il sistema Colormaker Professional

Caratteristiche generali
Smalto alchidico opaco bianco, presenta:
- facilità d'applicazione;
- rapidità d'essiccazione;
- potere anticorrosivo
- elevata copertura e buon riempimento;
- ottima elasticità ed aderenza.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/8	sec.	20 ± 2
Peso specifico	kg/l	1,240 ± 0,050
Residuo secco	%	67 ± 2
Spessore ottimale	micron	30 - 40
Resa teorica	mq/l	9 - 10 (allo spessore di 30 micron)
Aspetto del film	gloss	12 +/-2 (opaco)
Diluente	codice	9110.0001
Essiccazione fuori polvere	minuti	30
Essiccazione al tatto	ore	1,5 - 2
Essiccazione in profondità	ore	24
Sovraverniciabilità	ore	24

Modalità applicative

A pennello	diluire con	9110.0001 all'5% massimo
A spruzzo	diluire con	9120.0004 all'5% massimo
Aerografo	ugello pressione	mm.1,5 Atm 3-4

Cicli indicativi
SU LEGNO NUDO NUOVO ALL'INTERNO
Legno ben pulito e stagionato, applicare una mano di Samopac 3210.0050 e, dopo 24 ore, carteggiare ed applicare 3730.0050.

SU FERRO NUDO
Su ferro perfettamente pulito, adeguatamente sgrassato ed esente da calamina e da ruggine.
Applicare due o tre mani di 3730.0000 in funzione del grado di protezione si vuole ottenere. Tuttavia per ambienti molto aggressivi (marino,industriale ecc..) si consiglia di applicare su Antiruggine 1350.0153 o 1300.0000 per inforzare il potere anticorrosivo del ciclo di verniciatura.

SU FERRO VERNICIATO
Eliminare meccanicamente le parti non aderenti, carteggiare la superficie e pulire adeguatamente. Poi procedere nell'applicazione del 3730.0000 come per il nuovo.

20/03/2012

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.
These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not garantee for each single case.

Colorificio Sammarinese SpA Via Del Camerario 7 - 47891 Falciano, San Marino T +378(0549) 905 515 F +378(0549) 908 453 colorificio@colsam.com www.colsam.com