

SERIE 3820.0000 OMNIA SETA - SMALTO POLIVALENTE SETINATO AD ACQUA
Impieghi

Verniciatura e ripristino di infissi, mobili e qualsiasi supporto in legno o ferro opportunamente preparato sia all'interno che all'esterno.

Verniciatura di pareti murali e zoccolature ove si vuole la finitura setinata, lavabile e, se necessario, disinfettabile per locali adibiti alla produzione e vendita di sostanze alimentari e le bevande, in conformità alla Normativa HACCP.

Caratteristiche generali

Smalto acrilico setinato idrosolubile, dotato di:

- elevata scorrevolezza all'applicazione;
- rapidità d'essiccazione;
- inodore durante e dopo l'applicazione;
- iningiallente;
- ininfiammabile;
- resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/8	sec	22 ± 2
Peso specifico	kg/l	1,150 ± 0,080
Residuo secco	%	49 ± 1
Spessore ottimale	micron	30 - 40 per mano
Resa teorica	m ² /l	9 - 10
Lavabilità (Norma UNI 10560/1996)	cicli Gardner	> 12000 passate doppie
Resistenza agli agenti di disinfezione: dopo immersione per 24 ore in soluzione di Ipoclorito di Sodio al 3%		nessuna alterazione
Aderenza (prova di quadrettatura)	% %	90 - 100 su ferro 100 su legno
Aspetto del film	gloss	30 ± 5 (setinato)
Diluente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	20
Essiccazione al tatto	minuti	50
Essiccazione in profondità	ore	6
Sovraverniciabilità	ore	12 - 24

Modalità applicative

A pennello	tal quale	all'occorrenza diluire con acqua al 7% massimo
A spruzzo	diluire con	acqua al 12% circa
Aerografo	ugello pressione	mm.1,7 Atm 3 - 4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,019 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1

Cicli indicativi
SU LEGNO NUOVO

Applicare una mano di Fondo Acrilico all'acqua bianco per Omnia serie 3790.0050, opportunamente diluito. Carteggiare dopo 12 ore e finire con due mani di Omnia Seta applicate a 24 ore l'una dall'altra.

SU FERRO NUOVO

Pulire, sgrassare, asportare perfettamente la ruggine. Applicare una mano di una nostra antiruggine Inoxal o Fosfinoxal oppure Eko-Oxal serie 1620.0000 se si desidera un ciclo totalmente all'acqua. Dopo 24 ore finire con due mani di Omnia Seta.

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.
These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not guarantee for each single case.

SERIE 3820.0000 OMNIA SETA - SMALTO POLIVALENTE SETINATO AD ACQUA

SU LEGNO E FERRO GIA' PITTURATI E IN BUONE CONDIZIONI

Pulire perfettamente, se necessario stuccare e carteggiare eventuali imperfezioni, quindi applicare due mani di Omnia Seta.

SU MURO INTERNO NUOVO

Rasare con Samostucco, carteggiare, applicare una mano di Fondo Acrilico per Omnia serie 3790.0050 o di Titancril serie 2340.0003 e finire con una o due mani di Omnia Seta.

SU MURO INTERNO GIA' PITTURATO CON IDROPITTURE LAVABILI (tempera e semilavabili escluse)

Lavare la superficie con acqua e detersivi per eliminare ogni traccia di sporco e di unto. Lasciare asciugare ed applicare due mani di Omnia Seta.

SU LAMIERA ZINCATA

Il 3820.0000 può essere utilizzato anche su lamiera zincata e su PVC adeguatamente preparati.

Note

- Non applicare il prodotto a temperature inferiori ai 10°C. ed umidità relativa dell'aria superiore al 60% poiché si ritarda l'essiccazione.
- L'applicazione non va effettuata mentre le superfici sono investite direttamente dai raggi del sole.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C.
- Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Il prodotto indurito può essere rimosso dagli attrezzi con Diluente Nitro.

20/06/2012