

**SERIE 3870.0000 SAMOLAC LUCIDO - SMALTO MURALE ALL'ACQUA**
**Impieghi**

Verniciatura di pareti murali di sale pubbliche, laboratori, bar, pub, ristoranti, ecc. che devono essere mantenute in buone condizioni, pertanto è richiesto un prodotto, non assorbente, facile da pulire, lavabile e, se necessario, disinfettabile come richiesto dalla Normativa HACCP.

**Caratteristiche generali**

Smalto acrilico idrosolubile, le cui caratteristiche sono:

- elevata pennellabilità;
- elevata lavabilità;
- rapidità d'essiccazione;
- inodore durante e dopo l'applicazione.

**Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)**

Viscosità Brookfield	Cps	1600 ± 100
Peso specifico	kg/l	1,230 ± 0,100
Residuo secco	%	47 ± 1
Spessore ottimale	micron	35 - 40 per mano
Resa teorica	m <sup>2</sup> /l	9 - 10
Aspetto del film	gloss	75 ± 5
Lavabilità (UNI 10560/96)	cicli	> 12000
Diluyente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	20 - 30
Essiccazione al tatto	ore	2 circa
Essiccazione in profondità	ore	12 - 14 dati rilevati con umidità relativa dell'aria inferiore al 70%
Sovraverniciabilità	ore	6 - 8

**Modalità applicative**

A pennello e rullo	diluire con	acqua al 5-10%
A spruzzo	diluire con	acqua al 10% circa
Aerografo	ugello pressione	mm. 1,7 Atm 3-4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,019 pollici 120 - 160 kg/cm <sup>2</sup> 30 ÷ 1
Non applicare il prodotto a temperature inferiori ai 10°C. ed umidità relativa dell'aria superiore al 60% poiché si ritarda l'essiccazione. L'applicazione non va effettuata mentre le superfici sono investite direttamente dai raggi solari. Conservare a temperatura superiore a 5°C. Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Il prodotto indurito può essere rimosso dagli attrezzi con Diluyente Nitro.		

**Cicli indicativi**
**SU MURO INTERNO NUOVO**

Rasare con Samostucco, carteggiare, applicare una mano di Titancri 2340.0003 e finire con una o due mani di SAMOLAC. Il SAMOLAC può essere impiegato anche su legno o ferro adeguatamente preparati e primerizzati.

**SU MURO INTERNO GIA' PITTURATO CON IDROPITTURE LAVABILI (tempera escluse)**

Lavare la superficie con acqua e detersivi per eliminare ogni traccia di sporco e di unto. Lasciare asciugare ed applicare due mani di SAMOLAC.

**SU LEGNO E FERRO**

Preparare adeguatamente i supporti e finire con una o due mani di SAMOLAC.

26/07/2012