

SERIE 1370.0000 TIXANAMIDE - SMALTO ANTIRUGGINE TIXOTROPICO
Impieghi

Come Smalto-antiruggine di grande pregio nel settore della carpenteria e del "fai da te". Ideale per il trattamento di grandi strutture come capannoni, ponti in ferro, cisterne (parte esterna), palificazioni ecc. e di medie e piccole strutture quali si trovano in edilizia, come cancelli e cancellate, porte in ferro, inferriate, serrature ecc. E' ottimo anche per la verniciatura del legno e suoi derivati.

Caratteristiche generali

Prodotto semilucido tixotropico, fornito nelle tinte di cartella.

Le caratteristiche principale sono:

- elevato potere antiruggine anche in clima marino e industriale;
- si può applicare direttamente su ruggine, purché bene aderente al supporto;
- elevata resa e copertura;
- aderenza ed elasticità;
- facilità di applicazione;
- non cola;
- il prodotto è rigorosamente esente da Piombo.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/8	sec.	20 ± 2
Peso specifico	kg/l	1,100 ± 0,100
Residuo secco	%	64 ± 2
Spessore ottimale	micron	50 ± 5
Resa teorica	mq/l	9 - 10 (allo spessore indicato)
Aderenza (prova di quadrettatura)	%	100
Aspetto del film	gloss	60 - 65 (semilucido)
Resistenza alla nebbia salina (norme A.S.T.M. B-117/61)	ore	supera le 300 ore applicata in due mani con spessore di 70-80 micron secchi
Essiccazione fuori polvere	minuti	60 circa
Essiccazione al tatto	ore	10 - 12
Essiccazione in profondità	ore	24 - 48
Sovraverniciabilità	ore	24

Modalità applicative

A pennello	diluire con	9110.0001 al 5% massimo
A spruzzo	diluire con	9120.0004 al 5% massimo
Aerografo	ugello pressione	mm 1,8 Atm 3 - 4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,019 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1

Cicli indicativi

Su lamiera nuda, pulita, sgrassata e senza ruggine in scaglie.

La serie 1370.0000 può essere sovraverniciata con:

- se stessa per ottenere una finitura semilucida fortemente resistente alla ruggine ed alle intemperie;
- smalti sintetici (3510. Settebello, 3710. Settebello Opaco, 3530. Solista Lucido, 3730. Solista Opaco).

16/10/2012