

21000200 PERFECTUM BIANCO

idropittura mascherante per cartongesso



È l'idropittura professionale superlavabile, supercoprente, mascherante, opaca e bianchissima.

Seppure finissima nella texture, attenua e nasconde stuccature e giunture grazie al suo alto potere riempitivo. Ottima per cartongesso, copre in un'unica mano e senza fissativo, nella maggior parte dei casi. Pronta all'uso e monomano fa risparmiare tempo al professionista garantendo agli ambienti interni una finitura eccellente.

Speciali additivi antipolvere, antigoccia e antirifrazione facilitano l'applicazione e l'estetica anche per le parti più sensibili come soffitti e piani inclinati. Minimizza le problematiche di riprese e ritocchi.



Data di revisione

07 Aprile 2016

Composizione

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilacrilica
Classificata secondo UNI 8681: B4.C.O.A.2.HB

Proprietà principali

- copre con una mano
- risultato professionale
- pronto all'uso

Impieghi

Per pareti interne.

Finissima nella texture, attenua e nasconde stuccature e giunture grazie al suo alto potere riempitivo. Ideale in ogni interno, ottima per cartongesso, copre in un'unica mano e senza fissativo nella maggior parte dei casi. Speciali additivi antipolvere, antigoccia ed antirifrazione facilitano l'applicazione e l'estetica anche nelle zone più sensibili come soffitti e piani inclinati.

Colore

Bianco base, basi Colormaker.

Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022		1,500 +/- 0,050
PH	C030		8,5 +/- 0,5
Viscosità Brookfield	C054		2.300 +/- 200
Punto di bianco (strumentale)	C062		84,00 +/- 2,00
Granulometria	EN ISO 13300	µm	100 (fine)
Rapporto di contrasto	EN ISO 13300		Classe 2 (7 m²/l)
Resistenza alla spazzolatura ad umido	EN ISO 13300		Classe 2
Essiccazione in profondità		Ore	24-48

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	Acqua.
. Diluizione	Pronto all'uso. Diluizione massima 15%.
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	14-16 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI

Accertarsi che la superficie sia asciutta e pulita, stuccare eventuali fessurazioni con Titanstucco. Per migliorare la protezione del muro o nel caso di superficie che spolvera, si consiglia di applicare un fissativo come Titancril o White Fixative. Procedere all'applicazione di PERFECTUM come finitura.

SUPPORTI GIA' TINTEGGIATI

Se la vecchia pittura è di qualità e ben ancorata al supporto, rimuovere la polvere e procedere come per i supporti nuovi. Se la vecchia pittura è scrostata o sfarina, asportare le parti incoerenti, spolverare, eventualmente stuccare con titanstucco e, nel caso di superfici con presenza di muffe trattare con i prodotti della linea Biosistem. Poi procedere come per il muro nuovo.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

A/A - , massimo 30 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V.contenuto in PERFECTUM BIANCO pronto all'uso:
10.610 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 1 o 2 mani di 21000200 PERFECTUM BIANCO, idropittura mascherante per cartongesso, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.