

SERIE 7390.0000 SAMOLEGNO - COLORANTE E CONSERVANTE PER LEGNO
Impieghi

Verniciature esterne ed interne del legno da costruzione come perlinati, tapparelle, infissi, persiane, palizzate ecc. ove oltre al risultato decorativo si richieda un valido effetto. Contiene uno speciale additivo (filtro UV) che protegge il legno dai raggi ultravioletti e dagli agenti atmosferici, senza alterarne l'aspetto a poro aperto.

Consigliato per il pretrattamento del legno prima dell'applicazione di qualunque vernice.

Caratteristiche generali

Ravviva la venatura del legno e, poiché penetra in profondità non facendo spessore, non è soggetto a sfogliamento. Non emana odori sgradevoli dopo l'essiccazione.

Viene fornito nelle seguenti tinte trasparenti e colorate:

- 7390.0401 trasparente incolore
- 7390.0402 noce chiaro
- 7390.0403 noce scuro
- 7390.0405 mogano
- 7390.0406 douglas
- 7390.0408 rovere
- 7390.0414 castagno

Le varie tinte sono tutte miscibili tra loro.

Il prodotto inoltre presenta:

alto potere di penetrazione nelle fibre del legno;

- aspetto del film satinato;
- elevata elasticità;
- elevata resistenza alle intemperie;
- ottima pennellabilità e dilatazione.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/4	sec.	13 ± 2
Peso specifico	kg/l	0,860 ± 0,040
Residuo secco	%	24 ± 2
Resa teorica	mq/l	14 - 16
Diluyente	codice	9110.0001
Essiccazione fuori polvere	ore	1,30
Essiccazione al tatto	ore	12-14
Essiccazione in profondità	ore	24
Sovraverniciabilità	ore	24

Modalità applicative

A pennello, spruzzo, immersione o a straccio	pronto all'uso.
<p>Prima dell'applicazione occorre rimescolarlo con cura e procedere seguendo la venatura del legno. Il supporto deve presentarsi asciutto e ben pulito. Su legni molto assorbenti è bene dare una prima mano di Samolegno Impregnante Trasparente Incolore 7390.0500 per evitare formazione di macchie. Su legno verniciato è indispensabile asportare la vecchia vernice poiché il Samolegno per svolgere appieno la sua funzione deve entrare in intimo contatto col legno.</p>	

Cicli indicativi

- Applicazione di una mano di 7390.0500 Impregnante Samolegno, seguita a 24 ore da una qualsiasi tinta Samolegno, se si vuole colorare il legno. Questo ciclo dà luogo a finitura opaca. Per lucidarla applicare, dopo 24 ore dall'ultima mano di Samolegno, una o più mani di Flatting Marina 7370.0007. Se è richiesta la finitura opaca si può dare un'ultima mano di 7370.0010 Flatting Marina opaca.
- Applicazione di una o due mani di 7390.0401 Samolegno Trasparente Incolore seguita da Flatting Marina Opaca 7370.0010 o da Samolegno Trasparente Lucido a seconda che si desideri la finitura opaca o lucida. In questo ciclo il legno mantiene la sua tinta originale.

13/01/2015

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.
 These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not guarantee for each single case.