

SERIE 2190.0050 SAMOCASA BIANCA IDROPITTURA TRASPIRANTE IDROREP. ESTERNO/INTERNO A BASSO C.O.V.
Impieghi

Idropittura traspirante idrorepellente, a basso C.O.V. a base di resine viniliche selezionate.

Finitura di pregio, evita la formazione di condensa grazie alle proprietà idrorepellenti.

In esterno si raccomanda l'uso in ambienti non direttamente esposti alle intemperie, quali portici, sottoterrazzi, patii.

Caratteristiche generali

Pittura murale dall'aspetto vellutato, le cui caratteristiche principali sono:

- alta copertura;
- buona lavabilità (classe 3 UNI-EN 11998);
- idrorepellenza;
- elevata permeabilità che permette al muro di "respirare";
- non fa ripresa;
- facile applicabilità.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps.	3200 ± 200
Peso specifico	kg/l	1,660 ± 0,050
Residuo secco	%	69 ± 2
Resa teorica	mq/l	8 - 9
Aspetto del film	gloss	opaco vellutato
Diluente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	5 - 10
Essiccazione al tatto	minuti	20 - 30
Essiccazione in profondità	ore	2 - 4
Sovraverniciabilità	ore	4 - 6

Modalità applicative

A pennello	diluire con	acqua al 20 - 25%
A rullo	diluire con	acqua al 15 - 20%
A spruzzo	diluire con	acqua al 25 - 30%
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata.

Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C.

Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

Cicli indicativi
SUPPORTI NUOVI

Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua oppure di fissativo isolante a solvente, aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento e riduce il consumo di vernice.

- Per applicazione all'interno usare come fissativo il Titanvil 2340.0002, il Titancril 2340.0003 o il White Fixative 2340.0070.
- Per applicazione all'esterno usare come fissativo il Titangum 2320.0020, il Titalprimer 2320.0100 o il White Fixative 2340.0070.

SUPPORTI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempere devono essere asportate. La prima mano di Samocasa serie 2190.0000 va data un po' più diluita delle successive per favorire l'impregnazione del supporto.

Note - Le macchie indurite di Samocasa possono essere facilmente rimosse con Diluente Nitro 9210.0012.

08/08/2014