

SERIE 2286.0010 EP!C SAMBA- SILOPAINT VELATURA - PITTURA SILOSSANICA PER VELATURE
Impieghi

In edilizia per conferire al supporto verniciato un effetto particolare di velature, in modo semplice e delicato.

Può essere utilizzato sia su supporti nuovi che già verniciati all'interno o all'esterno.

La composizione del prodotto assicura un notevole effetto traspirante ed idrorepellente specialmente se usato come mano finale su Silopaint 2280.0050 G.F. oppure su 2281.0050 Silopaint G.G.

Può essere colorata con il Sistema Colormaker e Colormaker Aqua nei colori della cartella Silopaint Velatura.

Le tinte realizzate con coloranti a base di Ossidi sono stabili alla luce e quindi indicate per applicazioni in esterno.

Caratteristiche generali

Pittura murale semitrasparente a base di resine silossaniche dotata di:

- alta idrorepellenza (Norma DIN 52617) = W24 : 0,35;
- ottima permeabilità al vapor acqueo (Norma UNI 9396) = SD: 0,14;
- insaponificabilità;
- lavabilità;
- elevata resistenza alle intemperie;
- facile applicabilità.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps	1150 ± 100
Peso specifico	kg/l	0,960 ± 0,030
Residuo secco	%	14 ± 1
Resa teorica	mq/l	15 - 20
Aspetto del film	gloss	satinato
Diluente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	15 - 30
Essiccazione al tatto	minuti	40 - 60
Essiccazione in profondità	ore	2 - 4
Sovraverniciabilità	ore	2 - 4

Modalità applicative

A pennello - spugna	diluire con	acqua al 25 - 30%
A rullo	diluire con	acqua al 20 - 30%

La percentuale di diluizione è molto variabile perché è in funzione dell'intensità di tinta, dell'effetto desiderato e dall'assorbimento del supporto. La resa può variare a seconda dell'assorbimento e ruvidità del supporto e del sistema di applicazione adottato.

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata. Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C. Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

Cicli indicativi

Per interno: applicare Samba su superfici preparate con una mano di Fondo Universale per decorativi serie 2286.0150.

Per esterno: su superfici preparate con pitture o rivestimenti acril-silossanici o silossanici Serie 2270-2281-2282. L'applicazione di Samba va realizzata con l'impiego dell'attrezzatura più idonea per conseguire l'effetto desiderato, pennello, spugna, guanto.

Applicare la prima mano in modo uniforme, e quando il prodotto è ancora fresco, asportare l'eccesso di prodotto. dopo 4-6 ore minimo applicare la seconda mano per ottenere l'effetto decorativo desiderato.

Con questo prodotto si possono ottenere svariati effetti secondo la fantasia e l'inventiva dell'applicatore.

27/03/2015