



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Versione ottobre 2010

SCHEMA TECNICA W300

Stucco epossidico per riparare il legno

Descrizione	Stucco epossidico bicomponente per riparare il legno.	
Impiego	Per interni ed esterni. Per riparare il legno marcito e danneggiato.	
Preparazione	I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di incoerenze. Rimuovere completamente le parti ammalorate.	
Applicazione	Mescolare insieme i due componenti fino a ottenere una pasta dal colore omogeneo. Per le riparazioni difficili, per esempio angoli o spigoli, può essere utilizzato uno stampo, preventivamente ricoperto da un foglio di polietilene o Plexiglas. Riparazioni profonde (più di 2cm) devono essere eseguite in più mani. La seconda mano va applicata dopo 45 minuti dalla prima. Per l'applicazione delle finiture, si prega di consultare le relative schede tecniche.	
Essiccazione	Minimo 4 ore, prima di poter carteggiare. L'essiccazione dipende dalle dimensioni/profondità della riparazione, dalla temperatura e dall'umidità.	
Conservazione	Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.	
Ulteriori indicazioni	Non adatto per applicazioni a bassi spessori. Non necessita di primer prima dell'applicazione.	
Dati tecnici	Massa volumica (peso specifico):	1,30 kg/L (miscela)
	Colore:	beige
	Pot-life a 20°C:	20 minuti
	Essiccazione:	240 minuti a 20°C e 60% di umidità relativa
	Temperatura di applicazione:	da 5°C a 30°C
	Granulometria:	200 µm
	Spessore minimo:	5 mm
	Spessore massimo:	20 mm
Confezioni	Cartuccia 2 in 1 da 270ml	

SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.