

## 20500050 COLSAM PAINT BIANCO BASE

### pittura murale superlavabile extraopaca



Idropittura superlavabile in Classe 2, bianchissima, coprente ed estremamente opaca permette di mascherare numerosi difetti delle pareti. Formulata appositamente per ambienti interni, risulta particolarmente rispettosa del benessere abitativo tanto da essere classificata A+ secondo la rigorosa normativa francese 321/2011.



<b>Data di revisione</b>	19 gennaio 2018
<b>Composizione</b>	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.HA
<b>Proprietà principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• elevata lavabilità</li><li>• ottima copertura delle imperfezioni del muro</li><li>• in Classe A+ secondo il Decret 321/2011 francese</li></ul>
<b>Impieghi</b>	In edilizia come idropittura superlavabile, mascherante e coprente, a basso C.O.V. a base di resine viniliche selezionate. Idonea per ambienti interni ed esterni, utilizzabile su pareti rasate per ottenere superfici adatte alla proiezione con videoproiettore. Rispettosa del benessere abitativo, non contiene quantità apprezzabili di formaldeide.
<b>Colore</b>	Bianco base, basi Colormaker. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Brillantezza	EN ISO 13300	GU	3,0 @ 85°
Granulometria	EN ISO 13300	µm	<100 fine
Resistenza alla spazzolatura ad umido	EN ISO 13300		Classe 2
Reazione al fuoco su supporti A1 e A2	EN 13501-1		A2-s1, d0
Reazione al fuoco sola pittura	EN 13501-1		B-s1, d0

#### Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Rullo 20-30%, pennello 20-40%, airless 25-40%

- . Miscelazione Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
- . Resa teorica 14-16 m<sup>2</sup>/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

---

### Ciclo applicativo

#### SUPPORTI NUOVI

Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua Titancriil 2340.0003 oppure di fissativo isolante a solvente Titalprimer 2320.0100, aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento uniforma l'assorbimento del supporto riducendo il rischio di formazione di macchie e riduce il consumo di idropittura.

Per applicazione all'interno usare come fissativo il Titanvil 2340.0002 o il Titancriil 2340.0003 diluiti con acqua sino ad un rapporto massimo di 1:5.

All'esterno si ottengono migliori risultati usandocome fissativo il Titalprimer 2320.0100 diluito con il 20-30% di Diluente Nitro 9210.0012 in funzione dell'assorbimento del supporto.

#### SUPPORTI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in fase di distacco mediante raschiatura e spazzolatura o sverniciatura nei casi in cui la vernice non venga via con facilità in tutti i punti. Anche le pitture a tempera devono essere asportate mediante lavaggio. La prima mano di 20500050L0034 COLSAM PAINT BIANCO BASE va data un po' più diluita delle successive per favorire la penetrazione nel supporto.

---

### Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

### Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

### Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

---

### Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

A/A - , massimo 30 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in COLSAM PAINT BIANCO BASE pronto all'uso: 30 g/l.

---

### Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di COLSAM PAINT BIANCO BASE, pittura murale superlavabile extraopaca, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

---