


FA08 SIL COAT PRIMER

Fondo ai silicati di potassio pronto all'uso

Codice: 11400001
Aggiornamento: 05/03/2015
Data di stampa: 08/04/2015
Revisione n°: 3



Proprietà:

Traspirante (norma Din. 18363)
Alta penetrazione
Ottimo potere consolidante
Diluyente per pitture ai silicati di potassio

VOC

(Direttiva 2004/42/CE)

Primer fissante
Valore limite per FA08 Sil Coat Primer (Cat. A/g) : 30 g/l
FA08 Sil Coat primer contiene al massimo 30 g/l di VOC.

Preparazione del supporto:

Su **intonaco nuovo**: accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di sporco. Applicare quindi una mano a pennello di *FA 08 Sil Coat Primer* pronto all'uso.

Su **intonaci vecchi e/o sabbiosi**: spazzolare o lavare il supporto con idropulitrice trattare il supporto con una mano a pennello di *FA08 Sil Coat Primer* pronto all'uso.

Su **intonaci già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti**: eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con una mano a pennello di *FA08 Sil Coat Primer* pronto all'uso.

Su **intonaci aggrediti da alghe e muffe**: lavare con idropulitrice a caldo (85°), risanare con *FA18 Sanosan* lasciando agire 24/36 ore. Consolidare la superficie con una mano a pennello di *FA08 Sil Coat Primer* pronto all'uso.



Sistema di applicazione:	Applicare <i>FA08 Sil Coat Primer</i> pronto all'uso a pennello con la tecnica: bagnato su bagnato.
Condizioni ambientali di applicazione:	Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C Umidità relativa: minore del 80 %.
Stoccaggio:	Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
Consiglio pratico:	<u>Non</u> applicare il prodotto sotto il sole o in condizioni climatiche ventose o particolarmente calde
Voce di capitolato:	FA08 SIL COAT PRIMER: fissativo a base di silicato di potassio a norma Din. 18363 per il consolidamento di intonaci minerali.

Informazioni tecniche

Aspetto:	
Colori disponibili:	Trasparente
Legante:	silicato di potassio
Peso specifico medio:	1,03 kg/l $\pm$ 0,05
Viscosità:	Coppa Ford 2 a 20°C = 100" $\pm$ 10
Contenuto solido totale:	8,5 % $\pm$ 1
Applicazione:	a pennello
Diluente:	
Diluizione:	pronto all'uso
Sovraverniciabilità:	24 ore
Secco in profondità:	24 ore

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA



Resa teorica per mano: 8 - 11 mq /l

Vita di stoccaggio: 12 mesi

Pulizia attrezzi: acqua

Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA