


## FA12

### RIVALFIX

*Fissativo a solvente trasparente*

Codice: 130T0001  
Aggiornamento: 05/03/2015  
Data di stampa: 08/04/2015  
Revisione n°: 3



**Proprietà:** Ottimo ancoraggio  
Alta penetrazione  
Ottimo potere consolidante

**VOC**  
(Direttiva 2004/42/CE) Primer fissante  
Valore limite per FA12 Rivalfix ( Cat. A/h) : 750 g/l  
FA12 Rivalfix contiene al massimo 750 g/l di VOC.

**Preparazione del supporto:** Su **pannelli di calcestruzzo**: accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di disarmante o sporco. Applicare quindi una mano a pennello di *FA12 Rivalfix* pronto all'uso.  
Su **intonaci vecchi e/o sabbiosi**: trattare il supporto con una mano a pennello di *FA12 Rivalfix* pronto all'uso.  
Su **intonaci già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti**: eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con una mano a pennello di *FA12 Rivalfix* pronto all'uso.  
Su **intonaci aggrediti da alghe e muffe**: lavare con idropulitrice a caldo (85°), risanare con *FA15 Sanosan* lasciando agire 24/36 ore. Consolidare la superficie con una mano a pennello di *FA12 Rivalfix* pronto all'uso.



<b>Sistema di applicazione:</b>	Applicare <i>FA12 Rivalfix</i> pronto all'uso a pennello con la tecnica: bagnato su bagnato.
<b>Condizioni ambientali di applicazione:</b>	Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C Umidità relativa: minore del 80 %.
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
<b>Voce di capitolato:</b>	FA12 RIVALFIX: fissativo a solvente ad alta penetrazione idoneo per il consolidamento di intonaci minerali, pannelli in fibrocemento e strutture cementizie non portanti.

## Informazioni tecniche

<b>Aspetto:</b>	
<b>Colori disponibili:</b>	Trasparente
<b>Legante:</b>	vinilico
<b>Peso specifico medio:</b>	0,85 kg/l ± 0,05
<b>Viscosità:</b>	Coppa Ford 2 a 20°C = 53" ± 3
<b>Contenuto solido totale:</b>	11,5 % ± 1,5
<b>Applicazione:</b>	a pennello
<b>Diluyente:</b>	
<b>Diluizione:</b>	pronto all'uso
<b>Sovraverniciabilità:</b>	6 / 8 ore
<b>Secco in profondità:</b>	24 ore
<b>Resa teorica per mano:</b>	8 - 11 mq /l
<b>Vita di stoccaggio:</b>	12 mesi
<b>Pulizia attrezzi:</b>	diluyente nitro

**RIVAL srl**

via Rea, 31  
36020 Pove del Grappa,  
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.  
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com  
[www.rivalspa.com](http://www.rivalspa.com)

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.  
(a socio unico)  
P.I. IT 00171370240  
R.I./C.F. VI 00171370240  
Posizione Expert M./VI 022843  
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale  
soggetta alla direzione  
e coordinamento del  
Colorificio Sammarinese SpA



## Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.

**RIVAL srl**

via Rea, 31  
36020 Pove del Grappa,  
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.  
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com  
[www.rivalspa.com](http://www.rivalspa.com)

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.  
(a socio unico)  
P.I. IT 00171370240  
R.I./C.F. VI 00171370240  
Posizione Expert M./VI 022843  
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale  
soggetta alla direzione  
e coordinamento del  
Colorificio Sammarinese SpA