


P01

STELLA BIANCA

Idropittura per interni

Codice: serie 202
 Aggiornamento: 04/03/2015
 Data di stampa: 08/04/2015
 Revisione n°: 5



Proprietà: Buon potere coprente
 Opaca
 Per interni

VOC
(Direttiva 2004/42/CE) Pitture opache per pareti e soffitti interni
 Valore limite per P01 Stella Bianca (Cat. A/a) : 30 g/l
 P01 Stella Bianca contiene al massimo 30 g/l di VOC.

Preparazione del supporto: Su **supporti nuovi o già pitturati portanti**: accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco. Applicare quindi una mano di *FA07 Fissa e Colora* opportunamente diluito.
 Su **supporti vecchi e/o sabbiosi**: trattare il supporto con *FA01 Fissacril Forte* opportunamente diluito o *FA06 Prestige* pronto all'uso.
 Su **supporti già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti**: eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con *FA12 Rivalfix* pronto all'uso.
 Non applicare su **supporti aggrediti da alghe e muffe**.



Su pareti in cartongesso o con presenza di stuccature a base gesso:
applicare *FA06 Prestige* pronto all'uso o *FA01 Fissacril Forte* opportunamente
diluito

Sistema di applicazione: A supporto adeguatamente preparato, applicare *P01 Stella Bianca* diluita al 25-30 % in peso con acqua.

Condizioni ambientali di applicazione: Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C
Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C
Umidità relativa: minore del 80 %.

Stoccaggio: Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.

Voce di capitolato: P01 STELLA BIANCA: idropittura per interno dotata di ottimo potere coprente; da utilizzare anche a spruzzo.

Informazioni tecniche

Aspetto: Opaco

Colori disponibili: Bianco – Bianco ghiaccio

Legante: vinilico

Peso specifico medio: 1,73 kg/l $\pm$ 0,05

Viscosità Brookfield: 35000 cPs $\pm$ 2000
ASTA = 5 / RPM = 5.

Contenuto solido totale: 69 % $\pm$ 2

Classe lavabilità 4
UNI EN 11998 : 2006

Applicazione: a pennello, a rullo o a spruzzo

Diluente: acqua

Diluizione: 25 – 30 % in peso

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA



Sovraverniciabilità:	6 / 8 ore
Secco in profondità:	24 ore
Resa teorica per mano:	10 - 14 mq /l
Vita di stoccaggio:	12 mesi
Pulizia attrezzi:	acqua

Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA