


P10

DECORLAV

Idropittura lavabile per interni

Codice: serie 310
 Aggiornamento: 04/03/2015
 Data di stampa: 08/04/2015
 Revisione n°: 3



Proprietà: Ottima copertura
 Lavabile
 Opaco

VOC
(Direttiva 2004/42/CE) Pitture opache per pareti e soffitti interni
 Valore limite per P10 Decorlav (Cat. A/a) : 30 g/l
 P10 Decorlav contiene al massimo 30 g/l di VOC.

Preparazione del supporto: Su **supporti nuovi o già pitturati portanti**: accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco. Applicare quindi una mano di *FA07 Fissa e Colora* opportunamente diluito.
 Su **supporti vecchi e/o sabbiosi**: trattare il supporto con *FA01 Fissacril Forte* opportunamente diluito o *FA06 Prestige* pronto all'uso.
 Su **supporti già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti**: eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con *FA12 Rivalfix* pronto all'uso.
 Su **supporti aggrediti da alghe e muffe**: bonificare la parete con *FA15 Sanosan* lasciando agire per 24/36 ore. Addittivare *P10 Decorlav* con l'additivo *FA16 Muffa Nox*.
 Su **pareti in cartongesso o con presenza di stucature a base gesso**: applicare *FA06 Prestige* pronto all'uso o *FA01 Fissacril Forte* opportunamente diluito.



Sistema di applicazione:	A supporto adeguatamente preparato, applicare <i>P10 Decorlav</i> diluito al 20-30 % in peso con acqua.
Condizioni ambientali di applicazione:	Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C Umidità relativa: minore del 80 %.
Stoccaggio:	Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
Voce di capitolato:	P10 DECORLAV: idropittura lavabile per interni ad aspetto opaco dotata di ottima copertura. Idonea per tutti i tipi di supporti murali.

Informazioni tecniche

Aspetto:	Opaco
Colori disponibili:	Bianco / tinte a sistema tintometrico
Legante:	acrilico
Peso specifico medio:	1,53 kg/l $\pm$ 0,05
Viscosità Brookfield:	20500 cPs $\pm$ 2000 ASTA = 6 / RPM = 20.
Contenuto solido totale:	63 % $\pm$ 2
Classe lavabilità UNI EN 11998 : 2006	2
Applicazione:	a pennello, a rullo e a spruzzo.
Diluente:	acqua
Diluizione:	20 – 30 % in peso
Sovraverniciabilità:	6 / 8 ore

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA



Secco in profondità:	12 ore
Resa teorica per mano:	12 - 15 mq /l
Vita di stoccaggio:	12 mesi
Pulizia attrezzi:	acqua

Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.

Si richiede inoltre di verificare la conformità della tinta commissionata, prima dell'applicazione sul supporto finale, mediante pre applicazione. Nel caso di continuazioni lavori, evitare l'applicazione di prodotti provenienti da lotti di lavorazione differenti su supporti adiacenti.

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA