



CARATTERISTICHE

Prodotto di fondo/finitura ad aspetto satinato per lamiere zincate e P.V.C. a base di speciali resine acriliche che, oltre ad assicurare una perfetta adesione al supporto, forniscono una eccellente protezione anticorrosiva.

Disponibile nei colori bianco, nero, alluminio ed altri colori di cartella.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Lamiera zincata nuova: sgrassare accuratamente con idonee soluzioni detergenti acide/alcaline o idonei solventi per rimuovere tutti i residui chimici del bagno di zincatura. Lavare accuratamente con acqua/vapore.

Lamiera zincata vecchia: rimuovere accuratamente sali bianchi e/o ruggine presente sul supporto mediante spazzolatura o carteggiatura; lavare accuratamente con acqua/vapore contenenti idonei tensioattivi.

Materie plastiche: sgrassare le superfici con idonei tensioattivi e risciacquare con acqua.

FINITURA

Applicare una mano di **SCHILD** come fondo ancorante; applicare una o due mani a finire con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

Il prodotto può essere applicato anche su ferro purchè opportunamente pulito, sgrassato e trattato con primer anticorrosivo tipo **ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA** o **GLICEROFTALICA**.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, bassa temperatura e/o su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di uno strato di fondo/finitura di **SCHILD** allo spessore di 35 micron per mano su fondi metallici, lamiera zincata o P.V.C. opportunamente preparati.

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
10		SINTETICO/NITRO		NITRO		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
SATINATO		1-2 ORE		1.25		max. 10 %	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO, NERO CARTELLA		4-5 ORE		35 +/- 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI/SI		24 ORE		4000 cps		max. 10 %	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UG.1.5 -1.7 PRESSIONE 2 -2.5 atm	
36 MESI		24-48 ORE		28 °C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.vipvernici.it