

STUCCO PER ESTERNI

Caratteristiche tecniche:

Prodotto a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi specifici. E' un rasante cementizio a finitura civile fine, ad applicazione manuale per la finitura in esterno o interno di superfici in calcestruzzo, solai, intonaci cementizi stagionati. Livellante per irregolarita' da 2 a 10 mm. su soffitti, cornici in calcestruzzo e per riempire giunti tra lastre predalles.

Modalità di utilizzo:

Preparazione dei supporti: i supporti in calcestruzzo devono essere stabili, non sfarinanti, puliti con idrolavaggio fino a totale eliminazione delle polveri, efflorescenze saline o disarmanti residui.

Applicazione: bagnare bene il supporto, stendere l'impasto con spatola e successivamente frattazzare con frattazzo di spugna a fase plastica ultimata. La superficie, a stagionatura avvenuta, è idonea ad essere rivestita con prodotti vernicianti organici o rivestimenti plastici a spessore.

E' sempre necessario effettuare una prova preliminare prima di utilizzare il prodotto.

Importante:

Temperatura di impiego: da +5°C a +35°C.

Non applicare su supporti instabili se non preventivamente consolidati, non applicare in spessori superiori ai 10 mm. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 3455
NOME COMMERCIALE	STUCCO PER ESTERNI
TIPO DI PRODOTTO	Stucco in polvere per esterni

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico	Solido in polvere
Granulometria	< 0,6 mm
Peso specifico	1,5 kg/l (prodotto indurito)
Adesione su calcestruzzo	1 MPa (dopo 28 giorni)
Resistenza a compressione	11 MPa (dopo 28 giorni)
Resistenza a flessione	5 MPa (dopo 28 giorni)
Attrezzi	Agitatore meccanico, spatola metallica, frattazzo si spugna, cazzuola
Conservazione	6 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità
Non applicare su	Supporti inconsistenti o friabili, supporti in gesso, supporti assorbenti, supporti verniciati, supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

Cartoni 12 pz	1 kg
Cod. barre 80-20709-000448	
Cartoni 5 pz	5 kg
Cod. barre 80-20709-001995	