



DULOX FERRO GEL

Smalto antiruggine antichizzante per ferro a forma gel, disponibile nella versione Grana Fine e Grana Grossa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Contiene ossido di ferro micaceo.
Resistente agli agenti atmosferici.
Decora e protegge.
Pronto all'uso, non cola.

SISTEMA TINTOMETRICO

DULOX FERRO GEL è colorabile con il sistema tintometrico.

CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)

B4. A.O.B.2.A.AB
Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, opaca, con pigmentazione ad effetto barriera, alchidica.

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.
Valore limite UE di COV per DULOX FERRO GEL(cat. A/i): 500 g/L (2010). DULOX FERRO GEL contiene al massimo 500 g/L di COV.

CICLO APPLICATIVO

FERRO NUOVO

Asportare meccanicamente eventuali tracce di ruggine o calamina, lavare la superficie con diluente da lavaggio/sgrassaggio. Applicare due mani di DULOX FERRO GEL a distanza di 24 ore l'una dall'altra.

FERRO GIA' VERNICIATO

Asportare eventuali pitture non ancorate o in fase di distacco. Stuccare le zone trattate e, dopo essiccazione, carteggiare per pareggiare la superficie. Applicare due mani di DULOX FERRO GEL a distanza di 24 ore l'una dall'altra.

CONSIGLI PRATICI

Non diluire né agitare.
Se agitato è necessario attendere 24 ore per riottenere la struttura gel.
Condizioni dell'ambiente e del supporto:
temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi; temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
supporto asciutto.
Dopo l'uso pulire gli attrezzi con diluente sintetico e poi con acqua e sapone.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.
Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITA' RELATIVA
Aspetto e finitura		Effetto micaceo
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,250 ÷ 1,350
Viscosità Brookfield cps	UNI 8356	Tixotropico
Resa teorica per mano m ² /Lt	ISO 7254	10 ÷ 12
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTDM D 1186	Min 70
Punto di infiammabilità C°	UNI 8909	> 21
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 2
Secco in profondità h		Max 12
Sovraverniciabilità h		Dopo 24
Superficie di applicazione		Esterni/Interni
Colori		Tinte di cartella, tinte a SistemaTintometrico
Pulizia attrezzi		S98 Diluente Sintetico o Azzurra Acquaragia Dearomatizzata
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.