

**NOME CLASSIC IMPREGNANTE**PRODUTTORE **KCOLOR SRL**  
**via Villanova 41/A - 35010 - Trebaseghe (PD) Italy**CONTATTO PER CONSULTAZIONI **+39 049 9387957**  
**www.kcolor.it - info@kcolor.it**DENOMINAZIONE **IMPREGNANTE IDROREPELLENTE PROTETTIVO**EDIZIONE **2016**  
REVISIONE N. **0****MADE IN ITALY**

Pagina 1 di 2

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Impregnante speciale idrorepellente ideale per proteggere e decorare il legno. Particolarmente efficace contro l'attacco del fungo blu e delle muffe superficiali.

**USO CONSIGLIATO**

Serramenti, perlinature, sottotetti

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

CARATTERISTICA	METODO D'ANALISI	VALORE
NUMERO DI COMPONENTI	//	MONOCOMPONENTE
DENSITÀ (PESO SPECIFICO) A 20°C DI A	ISO 2811	850 ± 20 g/l
% NON VOLATILI (RESIDUO SECCO) DI A	ISO 3251	50 ÷ 55 sec
BRILLANTEZZA (GLOSS A 60°)	ISO 2813	< di 20
ESSICCAZIONE A 20°C	//	
- FUORI POLVERE (AL TATTO)		3 ore
- ESSICCAZIONE COMPLETA		6-12 ore
RESA PRATICA	//	dipende dalle dimensioni e geometria della struttura, dalle condizioni meteorologiche e dal tipo di applicazione
COLORI DISPONIBILI	//	□A cartella

**PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE**

omogeneizzazione meccanica con agitatore

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

Si consiglia l'applicazione a pennello, rullo o straccio. Il prodotto è pronto all'uso. Prima dell'applicazione assicurarsi che l'umidità del legno non sia troppo elevata. Asportare dal legno ogni residuo di polvere e togliere le impurità con una spazzola dura. Evitare l'applicazione a spruzzo. Sovraverniciabile dopo circa 24 ore a 20° C con prodotti della serie KW 700 ÷ 702.

**TIPO DI APPLICAZIONE** conservare i recipienti ben chiusi in luogo ventilato a temperature comprese tra 15 e 25°C, il periodo di scadenza è di 36 mesi dalla fabbricazione, nell'imballo originale e nelle condizioni indicate per lo stoccaggio, KW600 INCOLORE  
KW601 DOUGLAS  
KW6

**TEMPERATURA AMBIENTE** superiore a 5°C

**UMIDITÀ RELATIVA DELL'AMBIENTE:** inferiore all' 85%

I dati riportati nelle "Caratteristiche Tecniche" si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità d'impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre delle prove preliminari per confermare l'idoneità del prodotto al caso specifico. Il nostro servizio assistenza tecnica è a completa disposizione della Clientela per ogni necessità.

**NOME CLASSIC IMPREGNANTE**PRODUTTORE **KCOLOR SRL**  
**via Villanova 41/A - 35010 - Trebaseghe (PD) Italy**CONTATTO PER CONSULTAZIONI **+39 049 9387957**  
**www.kcolor.it - info@kcolor.it**DENOMINAZIONE **IMPREGNANTE IDROREPELENTE PROTETTIVO**EDIZIONE **2016**  
REVISIONE N. **0****MADE IN ITALY**

Pagina 2 di 2

*TEMPERATURA DEL SUPPORTO:**UMIDITÀ DEL SUPPORTO:**TIPO DI DILUENTE:**% DI DILUIZIONE:**N° DI STRATI/MANI DA APPLICARE:***CONFEZIONI**

## CONFEZIONI PEZZATURA

20 litri 1X20

5 litri 2X5

1 litro 6X1

**NORME DI SICUREZZA**

Si consiglia di usare le normali precauzioni previste per questa classe di prodotti. Attenersi a quanto indicato nell'etichetta e nella scheda di sicurezza. E' precisa richiesta dell'utilizzatore disporre che l'applicazione avvenga in ambiente adeguatamen

**VOC**VOC (Direttiva 2004/42/CE) **f) impregnanti legno che formano pellicola spessore minimo (b/s)***VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso:*Catalizzato con **//**Limite Max **700**Diluito con **//**VOC Prodotto **MAX 700**