

NOME TOP COAT TIX OPACAPRODUTTORE **KCOLOR SRL**

via Villanova 41/A - 35010 - Trebaseghe (PD) Italy

CONTATTO PER CONSULTAZIONI **+39 049 9387957****www.kcolor.it - info@kcolor.it**DENOMINAZIONE **TOP COAT TIX OPACA**EDIZIONE **9/2016**REVISIONE N. **0****MADE IN ITALY**

Pagina 1 di 2

CARATTERISTICHE GENERALI

Finitura a solvente per serramenti e perlinature, La sua caratteristica tixotropia conferisce una buona tenuta in verticale. Ha ottimo potere idrorepellente e ottima resistenza alle intemperie. Protegge il legno dal degrado provocato dai raggi ultravioletti, non scaglia. Il prodotto si caratterizza inoltre per:

- riempimento/potere coprente = ottimo
- distensione = buona
- elasticità = buona

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	METODO D'ANALISI	VALORE
NUMERO DI COMPONENTI	//	MONOCOMPONENTE
DENSITÀ (PESO SPECIFICO)	ISO 2811	900 ± 940 g/l
VISCOSITÀ DI FORNITURA DIN 4 25°C DI A	ISO 2431	Tixotropico
% NON VOLATILI (RESIDUO SECCO)	ISO 3251	44 ÷ 46 %
BRILLANTEZZA (GLOSS A 60°)	//	30-35 gloss
ESSICCAZIONE A 20°C	//	
- FUORI POLVERE (AL TATTO)		3-4 ore
- SOVRAVERNICIATURA		8 ore
- ESSICCAZIONE COMPLETA		24 ore
RESA PRATICA	//	dipende dalle dimensioni e geometria della struttura, dalle condizioni meteorologiche e dal tipo di a
COLORI DISPONIBILI	//	trasparente
GRAMMATURA	//	□150-200 g/mq per mano

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

omogeneizzazione meccanica con agitatore

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Si consiglia l'applicazione a spruzzo/pennello. Pronto all'uso per l'impiego a spruzzo e a pennello. Diluire dal 5 al 10% con KD 102 diluente sintetico per l'uso in flow coating. (decliniamo ogni responsabilità nell'utilizzo di diluenti impropri)

TIPO DI APPLICAZIONE

TEMPERATURA AMBIENTE superiore a 5°C

UMIDITÀ RELATIVA DELL'AMBIENTE: inferiore all' 85%

TEMPERATURA DEL SUPPORTO:

I dati riportati nelle "Caratteristiche Tecniche" si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità d'impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre delle prove preliminari per confermare l'idoneità del prodotto al caso specifico. Il nostro servizio assistenza tecnica è a completa disposizione della Clientela per ogni necessità.

NOME TOP COAT TIX OPACAPRODUTTORE **KCOLOR SRL**
via Villanova 41/A - 35010 - Trebaseghe (PD) ItalyCONTATTO PER CONSULTAZIONI **+39 049 9387957**
www.kcolor.it - info@kcolor.itDENOMINAZIONE **TOP COAT TIX OPACA**EDIZIONE **9/2016**
REVISIONE N. **0****MADE IN ITALY**

Pagina 2 di 2

TIPO DI DILUENTE:

% DI DILUIZIONE:

N° DI STRATI/MANI DA APPLICARE:

CONFEZIONI

conservare i recipienti ben chiusi in luogo ventilato a temperature comprese tra 15 e 25°C, il periodo di scadenza è di 36 mesi dalla fabbricazione, nell'imballo originale e nelle condizioni indicate per lo stoccaggio.

NORME DI SICUREZZA

Si consiglia di usare le normali precauzioni previste per questa classe di prodotti.

Attenersi a quanto indicato nell'etichetta e nella scheda di sicurezza.

E' precisa richiesta dell'utilizzatore disporre che l'applicazione avvenga in ambiente adeguatam

VOC

VOC (Direttiva 2004/42/CE) REGOLAMENTATI DAL D.lgs N°161/2006