



**Colorificio  
Sammarinese  
SpA**  
Via del Camerario 7  
47891 Falciano, San Marino  
T +378 (0549) 905 515  
F +378 (0549) 908 453

c.o.e SM00026  
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.  
Riconoscimento giuridico  
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001

colorificio@colsam.com  
colsam.com

## 66100060 CLOROCAUCCIU' AZZURRO 299 smalto per piscine



Smalto monocomponente per la verniciatura di piscine, vasche in cemento e altri manufatti che contengono acqua. Indispensabili per le piscine già verniciate con smalto clorovinilico o al clorocaucchiù.



<b>Data di revisione</b>	22/02/2024
<b>Composizione</b>	Smalto monocomponente a base di resine al clorocaucchiù.
<b>Proprietà principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ottima resistenza chimica</li><li>• facile applicazione</li><li>• idrorepellente</li></ul>
<b>Impieghi</b>	Verniciatura di piscine, vasche in cemento ed altri manufatti atti a contenere acqua anche per tempi molto lunghi. Indispensabile per la riverniciatura di vasche o piscine precedentemente trattate con prodotti clorovinilici o al clorocaucchiù. Non idoneo alla verniciatura di vasche in vetroresina.
<b>Colore</b>	Azzurro pantone 299, su commessa altri colori.

<b>Caratteristiche tecniche</b> (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	<b>Riferimento</b>	<b>UM</b>	<b>Valori</b>
Peso specifico (picnometro)	C022		1,220 ± 0,040
Viscosità Ford n°8	C076		11 ± 2
Aspetto del film	C004	GU	58 ± 5
Residuo secco	C033	%	62 ± 2 (Colorati)
Spessore consigliato	ISO 2808	µm	40-50
Resa Teorica		m2/l	7-8 Allo spessore consigliato.
Resa Teorica	MAN_51	m2/Kg	6-7 Allo spessore consigliato.
Essiccazione fuori polvere	C200	min	5
Essiccazione al tatto	C201	min	20-30
Essiccazione in profondità	C202	Ore	24
Sovraverniciabilità	MAN_023	Ore	24

### Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 80% Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).
--	---



**Colorificio  
Sammarinese  
SpA**

Via del Camerario 7  
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515  
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com  
colsam.com

c.o.e SM00026  
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.  
Riconoscimento giuridico  
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001

. Metodo di applicazione	Spruzzo airmix, pennello.
. Diluente	93300010
. Diluizione	Spruzzo 10-25%; Pennello 10-15%
. Applicazione airless	Diametro ugello 0.013-0.019". Pressione ugello 120-160 bar. I dati per lo spruzzo airless sono indicativi e soggetti a regolazioni. I filtri devono essere adeguati all'ugello in uso.
. Applicazione spruzzo	Consigliato Ugelli adottabili 1.2 - 1,8 mm Pressione di atomizzazione 3 - 4 atm I dati per lo spruzzo sono indicativi e soggetti a regolazioni.
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.

---

. Pulizia dell'attrezzatura	Pulire le apparecchiature immediatamente dopo l'uso, con Diluente Nitro 92100012 o con il Diluente per Smalti sintetici 91200004.
-----------------------------	---

---

#### **Ciclo Applicativo**

##### **SU FONDI CEMENTIZI NUOVI:**

eseguire un lavaggio con soluzione di acido cloridrico al 5% in acqua e procedere successivamente a lavaggio con acqua dolce. Vuotare la vasca ed attendere la completa asciugatura della stessa.

Pulire la vasca per eliminare polvere, sabbia ed eventuali particelle non ben aderenti al supporto

Il prodotto va applicato in due mani, nel caso si renda necessaria l'applicazione di un fondo, può essere applicata una prima mano, aggiuntiva, di CLOROCAUCCIU' AZZURRO 299 diluito al 25% con 93300010.

Attendere 24 ore tra una mano e l'altra. Le due mani di finitura vanno diluite al 15% con 93300010. Nel caso si abbia necessità di ritardarne l'asciugatura, si può diluire CLOROCAUCCIU' AZZURRO 299 con 91200004 DILUENTE PER SMALTI SINTETICI.

Prima di mettere acqua nella vasca, è bene lasciare passare due settimane circa. Evitare di verniciare qualora ci sia probabilità di pioggia imminente.

Se dovesse piovere entro il primo o secondo giorno dopo la verniciatura, provvedere a proteggere la vasca con un telone e se ciò non fosse possibile, asciugare la vasca nel più breve tempo possibile.

La presenza di acqua stagnante anche per la durata di un solo giorno durante questo periodo di assestamento della vernice, può dare luogo a vescicamento una volta che la vasca viene riempita.

##### **PISCINE GIA' VERNICIAE**

Su piscine precedentemente verniciate con analogo prodotto a base di cloro-caucciù o cloro-vinilico, occorre asportare le parti in via di distacco, carteggiare la restante vernice ed applicare la nuova. Se la vecchia vernice è fortemente danneggiata, occorre asportarla totalmente. In questo caso, la procedura più efficace e conveniente è la sabbatura.



**Colorificio  
Sammarinese  
SpA**

Via del Camerario 7  
47891 Falciano, San Marino

c.o.e SM00026  
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.  
Riconoscimento giuridico  
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001

T +378 (0549) 905 515  
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com  
colsam.com

### **Conservazione**

Conservare fra + 10 °C e + 35 °C. Il prodotto si conserva per 12 mesi, nella sua confezione originale. Dopo tale tempo è necessario verificare lo stato del prodotto.

### **Avvertenze e sicurezza**

Questo prodotto viene fornito solamente per uso professionale e per applicatori professionisti.

Si raccomanda di fare sempre riferimento alle Schede di Sicurezza dei prodotti per le disposizioni in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio e smaltimento.

---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

---