

Rival è un marchio di

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

Colorificio Sammarinese SpA

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com



28180050 TOTAL WHITE

idropittura per interni ad elevato punto di bianco



Idropittura per interni con elevato punto di bianco. L'ottima copertura ne fa l'idropittura ideale per ridare nuova luce a tutti gli ambienti interni della casa e dei luoghi di lavoro. TOTAL WHITE è formulata con basso contenuto di COV per una scelta ecologica, nel rispetto dell'ambiente.



Data di revisione

16/12/2021

Composizione

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.

Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.HA

Proprietà principali

- eccezionale punto di bianco
- elevata copertura
- ottima resa
- lavabile

Impieghi

Per pareti interne.

Applicabile a murature intonacate a base calce, cemento, gesso. Può essere applicata anche su cartongesso, previa opportuna preparazione del supporto.

Colore

Bianco Base.

Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Caratteristiche tecniche	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022		1,65 ± 0,050
pH	C030		8,7 ± 0,3
Viscosità Brookfield @200 rpm	C054		8000 ± 500
Resistenza alla spazzolatura ad umido	EN ISO 13300		Classe 4
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	EN ISO 13300		Classe V1 (alta permeabilità)

Modo d'impiego

- . Condizioni ambientali e del supporto
Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
- . Metodo di applicazione
Pennello, rullo, airless.
- . Diluente
Acqua
- . Diluizione
Rullo 15-20%, pennello 20-25%, airless 25-30%

Rival è un marchio di Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

Colorificio Sammarinese SpA T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453
colorificio@colsam.com
colsam.com



- . Miscelazione Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
- . Resa teorica 12-14 m²/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

Su supporti nuovi o già pitturati portanti:

accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco. Applicare quindi una mano di Fissa e Colora opportunamente diluito.

Su supporti vecchi e/o sabbiosi:

trattare il supporto con Fissacril Forte opportunamente diluito.

Su supporti già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti:

eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con Rivalfix pronto all'uso.

Su supporti aggrediti da alghe e muffe:

bonificare la parete con TITANSAN lasciando agire per 24/36 ore. Additivare TOTAL WHITE con l'additivo AM100.

Su pareti in cartongesso o con presenza di stuccature a base gesso:

applicare Fissacril Forte opportunamente diluito.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

A/A - , massimo 30 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in TOTAL WHITE pronto all'uso: 30 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di TOTAL WHITE idropittura per interni ad elevato punto di bianco, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
