



SIGILLANTI ELASTOMERICI

UMIDO•SIL

SIGILLANTE PER SUPERFICI UMIDE

UMIDO•SIL è un sigillante elastomerico monocomponente che indurisce per evaporazione del solvente.

UMIDO•SIL è trasparente e verniciabile.

UMIDO•SIL aderisce a tutti i più comuni materiali utilizzati in edilizia, anche se **umidi o bagnati**.

Per questo motivo, **UMIDO•SIL** è indispensabile in latteneria, perché sigilla in modo definitivo, con adesione ottima ed immediata, qualsiasi superficie metallica, anche se umida o bagnata.

Sulle superfici porose, si ha una buona adesione se asciutte o leggermente umide.

SETTORI DI APPLICAZIONE

UMIDO•SIL viene utilizzato in **latteneria, per grondaie e scossaline** in rame, acciaio, lamiera zincata, alluminio.

UMIDO•SIL ha ottima adesione a vetro, ceramica, pietra e muratura.

APPLICAZIONE

UMIDO•SIL si applica a superfici compatte, pulite e sgrassate, anche se umide o bagnate, ma esenti da ghiaccio.

- Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
- Applicare e lisciare entro 5 minuti, premendo molto bene il materiale, per garantire la perfetta adesione alla superficie.
- **Quando indurito è verniciabile.**
- Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (**Saratoga JOINT•FILLER** o plastica espansa).

Si pulisce da superfici e utensili entro 5-10 minuti con un panno pulito bagnato di solvente o con **Saratoga VIA•SIL FRESCO**; quando indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico		0,96
Consistenza		tixotropica
Estrudibilità	g/min.	15-25
Tempo di lavorabilità	minuti*	5
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	1
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Resistenza a trazione	MPa	1,0
Modulo elastico 100%	MPa	0,4
Allungamento a rottura	%	400
Durezza Shore A	°	23
Recupero elastico	%	>70
Movimento di lavoro	%	15
Resistenza alla temperatura	°C	-20 +100

*a 23°C e 50% Umidità Relativa.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino, in luogo asciutto, a +20/25°C.

PRIMER

UMIDO•SIL non richiede primer. È comunque buona norma effettuare dei tests prima di iniziare il lavoro.


LIMITAZIONI

Su superfici porose bagnate ed in presenza di ghiaccio, si consiglia di non effettuare applicazioni.

NOTE

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Usare soltanto in luogo ben ventilato.

COLORI DISPONIBILI



TRASPARENTE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMBALLO PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
UMIDOSIL TRASPARENTE	ml. 280	85.130.001	12	8 005860 851306	