

## Scheda Tecnica Saratoga W.D4

Saratoga W.D4 è un adesivo poliuretano monocomponente liquido.

W.D4 è senza solventi, indurisce per effetto dell'umidità, dando modo ad incollaggi con altissima resistenza all'acqua (classificato D4 secondo la DIN EN 204), alla temperatura, (conforme alla Watt 91>9N/mm<sup>2</sup> riferito ad un assemblaggio legno/legno, faggio) e all'invecchiamento.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per incollaggi resistenti al calore e all'acqua; incolla legno e materiali legnosi in genere, si utilizza per la produzione di pannelli, l'incollaggio di materiali porosi tra loro o con materie plastiche (eccetto PE, PP, PTFE) e metalli; si utilizza anche incollaggio di PVC su materiali grezzi o verniciati, PVC cellulare, impianti idraulici.

### APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere pulite, asciutte, esenti da polvere e grassi: eliminare le parti friabili non perfettamente aderenti
- Applicare su una sola delle due superfici (preferibilmente quella meno assorbente) con una spatola dentata.
- Uno dei due supporti da incollare deve essere poroso; nel caso di due superfici da incollare, entrambe non porose, nebulizzare leggermente con acqua l'adesivo, dopo averlo applicato.
- Le parti incollate vanno tenute morsettate oppure sotto leggera pressione, eventualmente anche a caldo (non oltre i 60°C) per accelerarne l'indurimento. Il tempo totale di pressatura dipende dal tipo di materiali incollati, dall'umidità e dalla temperatura ambientale a cui avviene l'incollaggio.

Pulizia immediata con acetone o alcool etilico denaturato; quando indurito si toglie con una lametta

Caratteristiche tecniche	
Viscosità	4000+/- 500 mPa.s
Colore	leggermente ambrato
Tempo aperto	10-12 minuti circa
Tempo di presa iniziale	1-2 ore circa
Presa finale	24 ore circa
Idroresistenza	classe D4 (Din EN 204)
Solventi	è senza solventi
Temperatura di applicazione	+5/+40°C

a 23°C e 50 % umidità relativa. Può aumentare a temperature più basse e umidità relativa più alta

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 12 mesi dalla data di produzione.

A bassa temperatura si può verificare un incremento di viscosità. Prima di applicarlo, riportare a temperatura ambiente.

### AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi/cartone
Flacone	250 g	57 701 001	12
Flacone	500 g	57 700 001	15



Rev 01 del 03/06/2013- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.