

Rival è un marchio di

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

Colorificio Sammarinese SpA

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com



33699541 COAT SUPERFINE BIANCO BASE

microrivestimento acrilico a base di quarzo



Microrivestimento antialga acrilico con modifica silossanica, a base di speciali inerti e quarzi selezionati. Elevato effetto mascherante per esterni e dotato di ottima resistenza agli agenti atmosferici. Eccezionale aderenza e massimo potere coprente.



Data di revisione	09/01/2023
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilstirenica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FB
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• elevata resistenza agli agenti atmosferici• alto potere riempitivo• idrorepellente
Impieghi	Come rivestimento al quarzo fine protettivo e decorativo per facciate di palazzi, ingressi, vani scala, saloni, locali pubblici di vario tipo come cinematografi, luoghi di culto, negozi ecc.
Colore	Bianco, basi Colormaker. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)			1,720 ± 0,040
pH			11,00 ± 0,50
Viscosità Brookfield R6@20 rpm			19.500 ± 1.500
Aspetto del film			opaco
Granulometria	UNI EN 1062-1	µm	70
Impermeabilità all'acqua (assorb. cap.)	UNI EN 1062-3		Classe W3 (bassa permeabilità)
Permeabilità al vapore acqueo	UNI EN ISO 7783		Classe V2 (media permeabilità)
Essiccazione fuori polvere		min	20
Essiccazione al tatto		min	40-60
Essiccazione in profondità		ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
--	--

Rival è un marchio di Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino
C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

Colorificio Sammarinese SpA
T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453
colorificio@colsam.com
colsam.com



. Metodo di applicazione	Rullo, pennello
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Rullo 10-15%, pennello 15-20%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	9-11 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI, OMOGENEI, FINITI A CIVILE

Accertarsi che la superficie sia asciutta e pulita, stagionata da almeno 30 giorni. In ogni caso è consigliata una mano di fissativo isolante all'acqua FIXACRIL FISSATIVO. Per migliorare la protezione del muro si consiglia di applicare una mano di ISOLMUR QUARZ FONDO opportunamente diluito. Attendere per l'asciugatura del primer e applicare 2 mani, distanziate 8-10 ore una dall'altra, di COAT SUPERFINE BIANCO BASE come finitura.

SUPPORTI GIA' TINTEGGIATI O PARZIALMENTE DEGRADATI, A BASE DI CALCE, CEMENTO O CON MALTA BASTARDA

Se la vecchia pittura è di qualità e ben ancorata al supporto, rimuoverla polvere e procedere come per i supporti nuovi. Se la vecchia pittura è scrostata o sfarina, asportare le parti incoerenti con idrolavaggio o sverniciatura e nel caso di superfici con presenza di muffe applicare BIOSISTEM TITANSAN (attendendo 24-36 ore) e procedere con lavaggio con idropulitrice a caldo. Consolidare con una mano di RIVALFIX FISSATIVO pronto all'uso. Procedere poi come per il muro nuovo.

Note

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8-10 giorni in condizioni ambientali ottimali (5-30°C; U.R. max 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo, dovesse subire dilavamenti da parte di acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006


C/A - , massimo 40 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in COAT SUPERFINE BIANCO BASE pronto all'uso: 40 g/l.

Rival è un marchio di

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944



Colorificio Sammarinese SpA

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di COAT SUPERFINE BIANCO BASE microrivestimento acrilico a base di quarzo, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
