

SERIE 6330.0400 PAVIDECO E CATALIZZATORE 9410.0220
Impieghi

Come rivestimento a spessore trasparente, iningiallente su cemento nei cicli ad alto spessore per la verniciatura e decorazione di pavimentazioni di negozi, saloni, garage ecc.

Caratteristiche generali

Prodotto trasparente lucido, incolore, esente da solventi, presenta:

- elevata aderenza e resistenza all'abrasione;
- elevata brillantezza;
- elevata resistenza a molti prodotti chimici (acqua, acidi e alcali diluiti, soluzioni saline, detergenti domestici).

Per altri casi consultare il nostro Ufficio Tecnico.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/8 (componente A)	sec.	20 ± 2
Peso specifico (componente A)	kg/lt	1,100 ± 0,040
Residuo secco (dopo catalisi)	%	100
Spessore del film	mm	2
Resa teorica	lt/mq	2 (allo spessore sopraindicato)
Aderenza (prova di quadrettatura)	%	100
Diluente	codice	9310.0039
Essiccazione fuori polvere	ore	3
Essiccazione al tatto	ore	24
Essiccazione in profondità (calpestio)	ore	72 (minimo)

Modalità applicative

Con spatola dentata		
Rapporto di catalisi	6330.0400 9410.0220	100 parti in peso - 100 parti in volume 50 parti in peso - 55 parti in volume
Pot-life	minuti	40 circa a 20°C 30 circa a 25°C
A pennello o rullo	all' occorrenza diluire con	9310.0039

Cicli indicativi

- Su cemento perfettamente coeso, asciutto (28 giorni minimo di stagionatura), ben pulito e, se necessario, irruvidito per garantire la massima aderenza. Non utilizzare in ambienti ad elevata umidità e con temperatura inferiore ai 18°C.
- Su calcestruzzo si consiglia di applicare una prima mano a basso spessore di 6330.0400 Pavideco (per eliminare i microfori ed evitare la "soffiatura" del supporto). Questa prima mano potrebbe anche servire per il fissaggio di eventuali oggetti che si desidera utilizzare per il decoro. L'annegamento degli oggetti deve essere fatto in due o più mani (colate).
- Dopo averlo catalizzato, miscelandolo con cura manualmente evitando di inglobare aria, lo si cola lentamente sul pavimento attraverso un filtro fine in rete metallica per eliminare le bolle di aria che si formano in fase di miscelazione, e lo si distribuisce in maniera omogenea con la spatola dentata.
- Trascorsi alcuni minuti si passa il rullo frangibolle (se occorre).
- Correnti d'aria e sbalzi termici durante l'applicazione e l'essiccazione del Pavideco possono generare difetti superficiali (velatura e puntinatura).
- Lasciar passare almeno una settimana prima di aprire il locale al passaggio.
- Se si desiderano spessori di 1,5/2 cm, si consiglia di ottenerli in due/tre mani (colate), intervallate di 12-24 ore per favorire la fuoriuscita delle bolle di aria.
- Non si consiglia l'utilizzo su superfici bianche o comunque chiare dato che il prodotto, invecchiando, tende ad ingiallire per effetto dell'esposizione, diretta e indiretta, ai raggi ultra violetti.

21/11/2013