

**SERIE 3880.0000 SAMOLAC OPACO - SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA**
**Impieghi**

Verniciatura di manufatti in legno per interno, dove è richiesto un prodotto satinato, non assorbente, con buona resistenza chimica, facile da pulire, lavabile e, se necessario, disinfettabile come richiesto dalla Normativa HACCP. Può essere usato anche su pareti e zoccolature in muratura.

**Caratteristiche generali**

Smalto acrilico idrosolubile, in ingiallente dotato di:

- elevata lavabilità;
- rapidità d'essiccazione;
- inodore durante e dopo l'applicazione;
- facilità di applicazione

**Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)**

Viscosità Brookfield	Cps	1600 ± 100
Peso specifico	kg/l	1,300 ± 0,070
Residuo secco	%	48 ± 2
Spessore ottimale	micron	35 - 40 per mano
Resa teorica	m <sup>2</sup> /l	10 - 11
Aspetto del film	gloss	6 ± 1
Lavabilità (UNI 10560/96)	cicli	> 12000
Diluente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	20 - 30
Essiccazione al tatto	ore	2 circa
Essiccazione in profondità	ore	12 - 14 dati rilevati con umidità relativa dell'aria inferiore al 70%
Sovraverniciabilità	ore	6 - 8

**Modalità applicative**

A pennello e rullo	diluire con	acqua al 2 - 5 %
A spruzzo	diluire con	acqua al 5 - 8 % circa
Aerografo	ugello pressione	mm. 1,7 Atm 3-4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0.013 - 0,019 pollici 120 - 160 kg/cm <sup>2</sup> 30 ÷ 1

Non applicare il prodotto a temperature inferiori ai 15°C. ed umidità relativa dell'aria superiore al 60% poiché si ritarda l'essiccazione.

L'applicazione non va effettuata mentre le superfici sono investite direttamente dai raggi del sole.

Conservare a temperatura superiore a 5°C.

Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Il prodotto indurito può essere rimosso dagli attrezzi con Diluente Nitro.

**Cicli indicativi**

SU LEGNO NUOVO interno

Su essenza chiare e MDF applicare una mano di fondo all'acqua 3790.0050, e dopo completa essiccazione, carteggiare e finire con una o due mani di Samolac 3880.0000 Seta.

SU MURO INTERNO NUOVO

Rasare con Samostucco, carteggiare, applicare una mano di Titancril 2340.0003 e finire con una o due mani di SAMOLAC.

Il SAMOLAC può essere impiegato anche su ferro adeguatamente preparato e prime rizzato.

SU MURO INTERNO GIA' PITTURATO CON IDROPITTURE LAVABILI (tempera escluse)

Lavare la superficie con acqua e detersivi per eliminare ogni eventuale traccia di sporco e di unto.

Lasciare asciugare ed applicare due mani di SAMOLAC.

16/10/2015

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.  
 These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application techniques we can not guarantee for each single case.