

SERIE 7370.0010 FLATTING MARINA PER ESTERNO OPACA
Impieghi

Vernice trasparente opaca di finitura per la verniciatura del legno.

In particolare per infissi, porte, portoni, perlinati, mobili, sedie ecc. Va bene tanto all'interno quanto all'esterno.

Caratteristiche generali

- rapidità di essiccazione;
- aspetto opaco vellutato;
- elasticità e tenacità di film;
- elevata resistenza alle intemperie;
- ottima pennellabilità e dilatazione.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/4	sec.	100 ± 5
Peso specifico	kg/lt	0,990 ± 0,020
Residuo secco	%	62 ± 2
Resa teorica	m ² /lt	12 ± 2
Aspetto del film	gloss	10 ± 2 (opaco)
Diluente	codice	9110.0001 - 9120.0004
Essiccazione fuori polvere	ore	1
Essiccazione al tatto	ore	4
Essiccazione in profondità	ore	24

Modalità applicative

A pennello e a spruzzo. L'applicazione a spruzzo è però quella che meglio garantisce un'opacità uniforme.		
A pennello	diluire con	9110.0001 al 1% massimo
A spruzzo	diluire con	9120.0004 al 1% massimo
Aerografo	ugello pressione	mm 1,2 - 1,4 Atm 3,5
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,015 pollici 120 - 140 kg/cm ² 30 ÷ 1

Cicli indicativi

Una o più mani, intervallate di 24 ore, su Samolegno serie 7390.0000, sino ad ottenere il grado di riempimento e l'uniformità di opacità desiderata.

23/09/10