UN MARCHIO DI
AkzoNobel

SCHEDA TECNICA

Sensations

sikkens

RISS STOP FUGENPASTE

Sigillante acrilico all'acqua monocomponente in cartuccia, idoneo per sigillare su supporti murali all'esterno e all'interno fessure di assestamento e strutturali

Caratteristiche del prodotto

Composizione: A base di resina acrilica in dispersione acquosa

Principali proprietà:

- Elevata elasticità
- Stabile agli alcali
- Impermeabile all'acqua
- Può essere sopraverniciato, con opportuni sistemi
- Adatto per sigillare zone di raccordo (ad esempio tra i davanzali delle finestre e i pannelli in EPS) nei sistemi d'isolamento termico a cappotto

Caratteristiche fisiche

Viscosità:	Stucco ad elevata viscosità
Massa volumica (densità):	1,47 ± 0,05 kg/dm^3
Contenuto solido:	57 ± 2% in volume; 80 ± 2% in peso
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:	
Secco al tatto:	Dopo 16 ore
Sopraverniciabile:	dopo 72 ore
Completamente essiccato:	Dopo 7 giorni
Colorazione:	Bianco
Confezioni:	cartuccia da 310 ml

Modo d'impiego

Metodo di applicazione:	Con apposito estrusore (pistola a siringa).
Diluizione:	Pronto all'uso.
Condizioni ambientali per l'applicazione:	Temperatura da 5 a 30 °C Umidità Relativa max. 80%
Resa:	Circa 3 metri lineari per ogni cartuccia, per fenditure larghe 1 cm e profonde 0,5 cm. La resa può variare in base alle dimensioni delle crepe da riempire.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.
Conservazione:	In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dal gelo.
Compatibilità:	Con nessun altro prodotto.

Avvertenze:

RISS STOP FUGENPASTE va applicato su supporti perfettamente asciutti, stagionati e compatti.
Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli, come sopra indicato, e di attendere il totale ritiro del sigillante prima della sovrapplicazione. Inoltre, proteggere dall'acqua battente nelle prime ore dall'applicazione.
Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Sistemi di applicazione

Preparazione:

Superfici murali con presenza di lesioni strutturali diffuse

- Aprire le lesioni strutturali con flessibile per una larghezza di 1 cm e una profondità pari allo spessore dell'intonaco; rimuovere tramite idropulitura sporco, polvere, muschi, alghe e residui di vecchi sistemi non aderenti; attendere la totale essiccazione delle superfici; preparare i supporti con l'impiego di fondi compatibili con la loro natura e stato di conservazione; applicare a pennello all'interno delle lesioni una mano opportunamente diluita di ALPHA GROND o FISSATIVO ALPHATEX; ridurre la profondità delle fenditure con l'inserimento di un tondino in politene del diametro di 1 cm; sigillare le lesioni con RISS STOP FUGENPASTE; attendere almeno 72 ore; rasare le superfici impiegando opportuni prodotti rasanti (a base minerale o polimerica), annegando nel contempo la rete in fibra di vetro WALLNET

Superfici murali con presenza di lesioni di assestamento diffuse

- Aprire le lesioni di assestamento con apposita spatola triangolare, per una larghezza e una profondità di 0,5 cm; rimuovere tramite idropulitura sporco, polvere, muschi, alghe e residui di vecchi sistemi non aderenti; attendere la totale essiccazione delle superfici; preparare i supporti con l'impiego di fondi compatibili con la loro natura e stato di conservazione; applicare a pennello all'interno delle lesioni una mano opportunamente diluita di ALPHA GROND o FISSATIVO ALPHATEX; sigillare le lesioni con RISS STOP FUGENPASTE; attendere almeno 72 ore; rasare le superfici impiegando opportuni prodotti rasanti (a base minerale o polimerica), annegando nel contempo la rete in fibra di vetro WALLNET

Finitura:

- Applicare a finire idonei rivestimenti o pitture organiche, acril-silossaniche o ai silicati della gamma Sikkens, adottando quanto riportato nelle rispettive Schede Tecniche

Nota Bene

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel Manuale Tecnico di Assovernici "Conservare, Proteggere, Decorare con pitture

all'esterno" e nel quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura", che vi invitiamo a consultare.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi

Sigillante acrilico all'acqua monocomponente in cartuccia, idoneo per sigillare su supporti murali all'esterno e all'interno fessure di assestamento e strutturali (Tipo RISS STOP FUGENPASTE)

Caratteristiche fisiche

Viscosità:	Stucco ad elevata viscosità
Massa volumica (densità):	1,47 ± 0,05 kg/dm^3
Contenuto solido:	57 ± 2% in volume; 80 ± 2% in peso
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:	
Secco al tatto:	Dopo 16 ore
Sopraverniciabile:	dopo 72 ore
Completamente essiccato:	Dopo 7 giorni
Colorazione:	Bianco
Confezioni:	cartuccia da 310 ml

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto.
Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Akzo Nobel Coatings SpA
Decorative Paints

Via G. Pascoli, 11
28040 Dormelletto (NO)

T +39 0322 401611
F +39 0322 401607

Numero Verde 800 826 169

www.sikkens.it
www.sikkensdecor.it

servizio.clienti@akzonobel.com