

SERIE 2110.0150 COVER BIANCO - IDROPITTURA BIANCA PER INTERNO
Impieghi

In edilizia come idropittura traspirante per applicazioni all' interno dotata di alta traspirabilità. E' un prodotto appositamente studiato per l'uso professionale. Colorabile con il sistema tintometrico Colormaker

Caratteristiche generali

Pittura murale bianca di aspetto vellutato dotata di:

- alta copertura;
- elevato punto di bianco;
- elevata traspirabilità;
- ottima distensione;
- colorabile come base P con il Sistema Colormaker

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps	8000 ± 500
Peso specifico	kg/l	1,650 ± 0,050
Residuo secco	%	67 ± 2
Resa teorica	m ² /l	8 - 10 per mano
Aspetto del film	gloss	opaco
Diluente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	5 - 10
Essiccazione al tatto	minuti	30 - 60
Essiccazione in profondità	ore	2 - 4
Sovraverniciabilità	ore	3 - 4

Modalità applicative

A pennello diluire la prima mano	con acqua	da 20 a 40% in peso, pari al 35 - 70% in volume
diluire la seconda mano	con acqua	da 20 a 25% in peso, pari al 35 - 45% in volume
A rullo	diluire con acqua	da 20 a 25% in peso, pari al 35 - 45% in volume
A spruzzo	diluire con acqua	da 25 a 40% in peso, pari al 45 - 70% in volume
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata.
 Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C, la temperatura ambiente compresa fra +8 e +35°C
 Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso.
 Conservare il prodotto al riparo dal gelo, con temperatura ambiente compresa fra +5 e +30°C

Cicli indicativi
SUPPORTI NUOVI

Devono essere sufficientemente stagionati e bene asciutti, privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua (Titanvil 2340.0002 diluito con acqua sino al rapporto 1:3 massimo 1:5) in funzione dell'assorbimento del supporto, o a solvente (Titalprimer 2320.0100) aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento e riduce il consumo di vernice.

SUPPORTI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Quindi procedere con il fissativo isolante come sopraindicato.

22/11/2012