

SERIE 3210.0050 SAMOPAC BIANCO - PITTURA DI FONDO
Impieghi

Come mano di fondo, per la verniciatura di infissi in legno all'interno, che debbano essere finiti con smalti sintetici, lucidi, setinati ed opachi.

Caratteristiche generali

Fondo alchidico opaco bianco dotato di:

- facilità e versatilità d'applicazione;
- rapidità d'essiccazione;
- elevato punto di bianco;
- ottima dilatazione;
- inodore;
- elevata copertura e riempimento;
- facile carteggiabilità.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

| | | |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Viscosità tazza F/8 | sec | 12 ± 2 |
| Peso specifico | kg/l | 1,680 ± 0,040 |
| Residuo secco | % | 80 ± 2 |
| Solidi in volume | % | 62 ± 2 |
| Spessore ottimale | micron | 50 - 60 |
| Resa teorica | mq/l | 10 - 12 (allo spessore sopraindicato) |
| Aderenza (prova di quadrettatura) | % | 100 su legno |
| Aspetto del film | gloss | 5 (opaco) |
| Diluente | codice | 9110.0001 |
| Essiccazione fuori polvere | minuti | 20 circa |
| Essiccazione al tatto | ore | 2 - 3 circa |
| Essiccazione in profondità | ore | 20 circa |
| Sovraverniciabilità | ore | 24 |

Modalità applicative

| | | |
|------------|---|---|
| A pennello | diluire con | 9110.0001 fino al 2 % max. |
| A spruzzo | diluire con | 9120.0004 fino al 4% max. |
| Aerografo | ugello pressione | mm 1,5 Atm 3 - 4 |
| Airless | ugello pressione rapporto di compressione | 0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1 |

Cicli indicativi

Su legno nudo nuovo, ben pulito e liscio per trattamento con carta abrasiva. Eventuali crepe o buchi devono essere stuccati con Titanstucco serie 2310.0050 o con Samostucco serie 2310.0020.

La finitura può essere effettuata con gli smalti sintetici della serie 3510, 3530, 3710 e 3730.

07/08/2012