

**SERIE 2160.0050 TITALINA - IDROPITTURA SUPERLAVABILE EXTRA BIANCA**
**Impieghi**

In edilizia come idropittura murale superlavabile per esterni ed interni. Per le sue qualità di resistenza si presta anche per cartelloni pubblicitari.

**Caratteristiche generali**

Idropittura di elevata qualità per esterni ed interni prodotta nelle tinte della cartella Titalina, oltre al bianco ed al nero. Presenta:

- elevatissimo punto di bianco;
- elevata resistenza all'esterno;
- alta copertura;
- iningiallenza;
- ottima dilatabilità.

**Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)**

Viscosità Brookfield	cps.	2800 ± 200
Peso specifico	kg/l	1,470 ± 0,040
Residuo secco	%	60 ± 2
Resa teorica	mq/l	10 - 12
Aspetto del film	gloss	opaco
Lavabilità (UNI 10560/1996)	cicli	> 3500
Diluente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	5 - 10
Essiccazione al tatto	minuti	20 - 30
Essiccazione in profondità	ore	3 - 5
Sovraverniciabilità	ore	4 - 6

**Modalità applicative**

A pennello	diluire con	acqua al 20 - 25%
A rullo	diluire con	acqua al 15 - 20%
A spruzzo	diluire con	acqua al 30 - 35%
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm <sup>2</sup> 30 ÷ 1

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata. Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C, su supporti esposti a forte irraggiamento, in presenza di forte umidità o in caso di pioggia imminente. Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso. Le macchie indurite di Titalina possono essere facilmente rimosse con Diluente Nitro 9210.0012. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

**Cicli indicativi**
**SUPPORTI NUOVI**

Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di Fissativo Isolante all'acqua oppure di Fissativo Isolante a solvente, aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento e riduce il consumo di vernice.

- Per applicazione all'interno usare come fissativo il Titanvil 2340.0002, il Titancriil 2340.0003 o il White Fixative 2340.0070.
- Per applicazione all'esterno usare come fissativo il White Fixative 2340.0070, il Titangum 2320.0020 o il Titalprimer 2320.0100.

**SUPPORTI GIA' PITTURATI**

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempera devono essere asportate. Procedere quindi con il Fissativo isolante come sopra indicato. La prima mano di Titalina va data un po' più diluita delle successive per favorire l'impregnazione del supporto.

10/12/09

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.  
These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not guarantee for each single case.