

SERIE 7290.0010 SANOLEGNO PARQUET SETA - VERNICE ALL'ACQUA**Impieghi**

Vernice trasparente satinata all'acqua di finitura per parquet, battiscopa, cornici ecc.

Preserva, decora e rende idrorepellente il legno.

Idoneo per locali adibiti alla produzione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, in conformità alla Normativa HACCP.

Caratteristiche generali

Vernice protettiva del legno si presenta come liquido opalescente.

Ravviva la venatura del legno e ne migliora l'aspetto con un effetto di morbida satinatura.

Presenta inoltre:

- rapidità di essiccazione;
- elevata elasticità;
- elevata resistenza all'abrasione (al graffio);
- ottima pennellabilità e dilatazione;
- resistente all'acqua;
- buona resistenza agli agenti chimici.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/4	sec.	100 ± 5
Peso specifico	kg/l	1,020 ± 0,030
Residuo secco	%	32 ± 2
Resa teorica	mq/l	10 ± 2
Aspetto del film	gloss	25 ± 5 (setinato)
Diluente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	5 - 7
Essiccazione al tatto	ore	1,5
Essiccazione in profondità	ore	12
Sovraverniciabilità	ore	4 - 6

Modalità applicative

A pennello, rullo, spruzzo	diluire con	acqua al 5 - 7%
Aerografo	ugello pressione	mm 1,2 - 1,4 Atm 3 - 5
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,015 pollici 120 - 140 kg/cm ² 30 ÷ 1

Cicli indicativi

Può essere applicato su fondo 7280.0600, nitro o poliuretanici, accuratamente carteggiati, o direttamente su legno grezzo applicando una prima mano diluita al 10 - 15%. Dopo 12 - 18 ore eseguire una leggera carteggiatura con grana 220 o 240 e finire con la seconda mano di 7290.0010 Sanolegno Parquet Seta.

Note

Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

TEME IL GELO. Conservare sopra i 5°C. Applicare con temperature superiori agli 8-10°C.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Il prodotto indurito può essere rimosso con Diluente Nitro 9210.0012.

Agitare bene prima dell'uso.

10/12/2014