colorificio sammarinese

Scheda tecnica
Technical data sheet

SERIE 7300.0030 SANOLEGNO LUCIDO - FLATTING ALL'ACQUA

Impieghi
Vernice trasparente lucida all'acqua di finitura per esterno ed interno. Serve a preservare, decorare e rendere idrorepellente il legno.
Viene usata nei cicli di verniciatura del legno con prodotti all'acqua per il trattamento di infissi, scuretti, tapparelle, porte, portoni, perlinati.
Idoneo per locali adibiti alla produzione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, in conformità alla Normativa HACCP.

Caratteristiche generali
Vernice protettiva del legno si presenta come liquido opalescente.
Ravviva la venatura del legno e ne migliora l'aspetto con un effetto di elevata brillantezza.

Presenta inoltre:
- rapidità di essiccazione;
- elevata elasticità;
- buona resistenza alle intemperie;
- buona pennellabilità e dilatazione;
- ottima lavabilità e, se necessario, disinfettabile con Ipoclorito di Sodio al 3%.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps	1300 ± 200
Peso specifico	kg/l	1,050 ± 0,030
Residuo secco	%	39 ± 2
Resa teorica	mq/l	10 - 12
Aspetto del film	gloss	75 - 80 (lucido)
Diluente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	20 - 30
Essiccazione al tatto	ore	1 e 45'
Essiccazione in profondità	ore	13
Sovraverniciabilità	ore	6 - 8

Modalità applicative

A pennello, spruzzo	diluire con	acqua al 5 - 7% sino a raggiungere la viscosità di esercizio.
Aerografo	ugello pressione	mm 1,2 - 1,4 Atm 3 - 5
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,015 pollici 120 - 140 kg/cm^2 30 ÷ 1

Cicli indicativi
Applicazione di una mano di Sanolegno Impregnante Trasparente all'acqua serie 7280.0401 (vedi scheda tecnica).
Dopo 4 - 6 ore, finitura con una o due mani di 7300.0030.

Note
Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
TEME IL GELO. Conservare sopra i 5°C. Applicare sopra gli 8°C.
Il prodotto non va applicato all'esterno se si prevede pioggia imminente perché solubile all'acqua fino alla sua totale essiccazione.
Anche l'applicazione in presenza di forte umidità (nebbia ecc.) da luogo a ritardo nell'essiccazione.
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Il prodotto indurito può essere rimosso con Diluente Nitro 9210.0012.

21/06/2012

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.
These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not garantee for each single case.

Colorificio Sammarinese SpA | Via Del Camerario 7 - 47891 Falciano, San Marino | T +378(0549) 905 515 F +378(0549) 908 453 | colorificio@colsam.com www.colsam.com