



CARATTERISTICHE

Antiruggine oleofenolica di eccellente potere anticorrosivo a base di minio di piombo, in quantità superiore al 30% sul peso totale. Esclusivamente per uso professionale.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Ferro: rimuovere accuratamente eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, spolverare, pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

Applicare una o due mani di ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA MINIO con un intervallo di 24 ore, lasciare asciugare perfettamente per almeno 24 ore. Carteggiare e spolverare.

FINITURA

Applicare due mani di smalto con un intervallo di almeno 24 una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione del fondo anticorrosivo ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA MINIO a base di resina alchidica, su superfici metalliche opportunamente predisposte, in due strati di 35 Microns ciascuno.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/l 14		Diluyente ACQUA RAGIA		Pulizia attrezzi ACQUA RAGIA		Applicazione a rullo 30 - 40 % ACQUA RAGIA	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere 2 ORE		Peso specifico kg/l 1.63		Applicazione a pennello 30 - 40 % ACQUA RAGIA	
Colori ROSSO MINIO		Secco al tatto 6 - 10 ORE		Solidi in volume 48		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI / SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità 180" FORD 4		Applicazione a spruzzo ad aria 30 - 40 % ACQUA RAGIA	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 24 ORE		Temperatura di infiammabilità 35 °C		DIAM. UGELLI 1.7 - 2 mm PRESSIONE 2 - 2.5 atm	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - Fax ++ 39 02 9374114