

37400050 SOLISTA SATINATO BIANCO

smalto anticorrosivo alta qualità



Smalto anticorrosivo ad alta copertura pensato per manufatti che durano. Facile da applicare, è ideale per ferro e legno, ottima resistenza agli agenti atmosferici. Essicca in poco tempo. Dona un aspetto elegante e vellutato al supporto.



Data di revisione	23 febbraio 2017
Composizione	Pittura per finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, semilucida, alchidica. Classificata secondo UNI8681: B4.A.0.B.1.AB
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• resistente agli agenti atmosferici• rapida essiccazione• alto potere anticorrosivo
Impieghi	Come smalto anticorrosivo di finitura satinata di grande dilatazione e copertura. Dall'aspetto delicato e morbido è di facile pennellabilità ed è adatto per finiture di pregio su infissi, porte, manufatti in legno o in ferro ecc. La base 3740.0001 si può colorare con il sistema Colormaker Professional.
Colore	Bianco, tinte di cartella, basi Colormaker. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,240 +/- 0,050
Viscosità tazza Ford n°8	C076	sec	20 +/- 2
Residuo secco	C033	%	66,0 +/- 2,0
Brillantezza 60° (controllo strumentale)	C005	GU	30,0 +/- 5,0
Essiccazione fuori polvere		min	30
Essiccazione al tatto		Ore	1,5-2
Essiccazione in profondità		Ore	24
Sovraverniciabilità		Ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto

Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 60%
Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).

. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	9110.0001, a spruzzo anche con 9120.0004
. Diluizione	a pennello 5% massimo con 9110.0001; a spruzzo 5% massimo con 9120.0004.
. Applicazione airless	Diametro ugello 0,011-0.015". Pressione ugello 120-160 bar.
. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,5mm Pressione ugello: 3-4Atm
. Miscelazione	Miscelare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	10-12 m ² /l per mano allo spessore ottimale di 30-40 micron.

Ciclo applicativo

SU LEGNO NUDO NUOVO ALL'INTERNO

Applicare una mano di Samopac 3210.0050 e, dopo 24 ore, carteggiare ed applicare SOLISTA SATINATO BIANCO.

SU LEGNO NUDO NUOVO ALL'ESTERNO

Applicare la prima mano di SOLISTA SATINATO BIANCO un po' più fluida delle successive per favorire la penetrazione nel supporto. Ottimi risultati si ottengono anche applicando una prima mano di 7390.0401 Samolegno Impregnante Trasparente Incolore. Dopo 24 ore applicare la prima mano di SOLISTA SATINATO BIANCO.

SU FERRO NUDO

Su ferro perfettamente pulito, adeguatamente sgrassato ed esente da calamina e da ruggine.

Applicare due o tre mani di SOLISTA SATINATO BIANCO in funzione del grado di protezione si vuole ottenere. Tuttavia per ambienti molto aggressivi (marino, industriale ecc..) si consiglia di applicare su Antiruggine 1350.0153 o 1300.0000 per rinforzare il potere anticorrosivo del ciclo di verniciatura.

SU FERRO VERNICIATO

Eliminare meccanicamente le parti non aderenti, carteggiare la superficie e pulire adeguatamente. Poi procedere nell'applicazione del SOLISTA SATINATO BIANCO come per il nuovo.

Note

Per applicazioni in ambienti interni il colore potrebbe ingiallire, questo fenomeno è più accentuato per il bianco e le tinte pastello. Si tenga presente che in locali particolarmente bui o poco illuminati l'ingiallimento potrebbe essere più visibile.

Si consiglia di applicare strati sottili per non superare gli spessori consigliati ed evitare anomalie nell'essiccazione e fenomeni di raggrinzimento. Spessori più elevati devono essere ottenuti con più applicazioni successive.

Conservazione

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

**Classificazione COV - Dirett.
2004/42/CE - D.Lgs
161/2006**

I/S -, massimo 500 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V.contenuto in SOLISTA SATINATO BIANCO pronto
all'uso: 393.080 g/l.

Voci di Capitolato

Smalto sintetico anticorrosivo di altà qualità, per interni ed esterni, per supporti in legno e ferro, applicazione di due strati di 30-40 micron su supporto opportunamente preparato.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
