



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 01/03/2011

SCHEDA TECNICA

ST 04.022

Prodotto

CEBOART POZZOLANO

Descrizione

CEBOART POZZOLANO è un rivestimento decorativo per interni ed esterni, a base di grassello di calce stagionato e filtrato, che garantisce in modo naturale una perfetta adesione ai supporti, elevata traspirabilità, resistenza a muffe e batteri, stabilità e durata nel tempo. CEBOART POZZOLANO permette di realizzare pregiate superfici dall'aspetto levigato e opaco, con un caratteristico effetto puntinato che ricorda le antiche decorazioni marmorizzate.

CEBOART POZZOLANO è disponibile nelle confezioni da 5 kg e 20 kg.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile. Dopo pulitura ed eventuale stuccatura del supporto applicare a rullo o pennello una mano di fissativo pigmentato traspirante CEBOFIX R, diluito al 20-30 % con acqua.

Colorazione

CEBOART POZZOLANO è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

CEBOART POZZOLANO è pronto all'uso e si applica in due mani con frattone in acciaio inox. Stendere una prima mano di prodotto a rasare. Attendere l'avvenuta essiccazione e applicare la seconda mano compattando il prodotto. Per proteggere la finitura da sporco e acqua, lasciando inalterato l'aspetto originale del prodotto, a completa essiccazione di CEBOART POZZOLANO (minimo 24 ore) applicare CEBOFLOW; per maggiori informazioni consultare la relativa Scheda Tecnica.

Effetto Travertino

Applicare CeboArt Pozzolano con frattone in acciaio inox in uno spessore omogeneo di 1-2 mm. A prodotto ancora umido lavorare la superficie con l'apposito attrezzo CeboSign (cod. A/35) per ricreare le caratteristiche venature del travertino. Per ottenere un effetto più naturale procedere nella lavorazione in modo irregolare, evitando la ripetizione del disegno. Incidere la superficie con un punteruolo per riprodurre l'effetto a lastre. Prima della completa essiccazione del prodotto lisciare la superficie con il frattone, schiacciando leggermente le parti a rilievo. Nel caso il prodotto si presenti troppo asciutto, bagnare il frattone con acqua.

CeboTech: finitura protettiva acrilica all'acqua, trasparente o colorabile, resistente agli agenti atmosferici. Procedere alla colorazione di CeboTech nelle tinte indicate in Cartella e diluire il prodotto 1:4 con acqua. Su CeboArt Pozzolano perfettamente asciutto stendere CeboTech con spugna sintetica; applicare la prima tinta, attendere la completa essiccazione e ripetere l'operazione con la seconda tinta. E' possibile ripassare la superficie utilizzando la spugna inumidita con acqua, per togliere eventuali eccessi di colore.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: non incluso in allegato
CEBOART POZZOLANO contiene VOC: 21 g/l.

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 0,6-0,7 m²/kg
Aspetto fisico: pasta densa
Peso specifico: 1,83 g/cm³
pH: >10
Tempo di essiccazione: minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5°C e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 01/03/2011

SCHEDA TECNICA

ST 04.022

Indicazioni di sicurezza

CEBOART POZZOLANO è a base di calce e quindi fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua pulita per almeno 15 minuti; se l'irritazione persiste, consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.