



SCHEDA TECNICA

ST 04.018

Prodotto

CEBOART PINTURA

Descrizione

CEBOART PINTURA è una pittura decorativa per interni ed esterni, a base di grassello di calce stagionato e filtrato che garantisce in modo naturale elevata traspirabilità, resistenza a muffe e batteri, stabilità e durata nel tempo.

CEBOART PINTURA permette di ottenere finiture opache dai delicati chiaroscuri, tipiche dei tradizionali tinteggi a calce; risulta quindi particolarmente indicata per la moderna Bioedilizia così come per il restauro Storico-Architettonico.

CEBOART PINTURA è disponibile nelle confezioni da 4 kg, 8 kg, 16 kg.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile. Dopo pulitura ed eventuale stuccatura del supporto applicare a rullo o pennello una mano di fissativo pigmentato traspirante CEBOFIX R, diluito al 20-30 % con acqua. Nel caso di fondi irregolari applicare con frattazzo di acciaio inox una o più mani di rasante CEBOFONDO.

Colorazione

CEBOART PINTURA è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

CEBOART PINTURA si applica a pennello, in due mani, diluita al 15-20% con acqua. Attendere l'avvenuta essiccazione (4-6 ore) tra la prima e la seconda mano.

Consigli pratici

Si consiglia l'utilizzo del protettivo trasparente CEBOFLOW che forma una barriera invisibile e idrorepellente, senza compromettere l'aspetto estetico e le caratteristiche di traspirabilità di CEBOART PINTURA. Adatto anche in interni, CEBOFLOW è particolarmente indicato per la protezione dall'acqua e dall'inquinamento atmosferico in esterni. Per maggiori informazioni consultare la relativa Scheda Tecnica.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: non incluso in allegato
CEBOART PINTURA contiene VOC: 3 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 6-7 m²/kg
Aspetto fisico: liquido
Peso specifico: 1,40 g/cm³
pH: >11
Tempo di essiccazione: 4-6 ore tra una mano e l'altra. Essiccazione completa dopo minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5°C e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOART PINTURA è a base di calce e quindi fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua pulita per almeno 15 minuti; se l'irritazione persiste, consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.