



SCHEDA TECNICA

ST 04.030

Prodotto

CEBOGLAM

Descrizione

CEBOGLAM è una finitura decorativa per interni, a base di preziosi pigmenti metallici e cere minerali. CEBOGLAM si utilizza per arricchire le decorazioni classiche o moderne, con la creazione di una patina lucente e metallica che dona eleganza e splendore alle superfici. Alle caratteristiche estetiche si uniscono doti di idrorepellenza, per proteggere e custodire nel tempo il fascino delle opere realizzate.

CEBOGLAM è disponibile nelle basi pronte Argento, Oro, Oro Rosso e Rame.

CEBOGLAM è disponibile nelle confezioni da 1 lt e 2,5 lt per la base Argento e nella confezione da 1 lt per la base Oro, Oro Rosso e Rame.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile. Dopo pulitura ed eventuale stuccatura del supporto applicare a rullo o pennello una mano di fissativo pigmentato traspirante CEBOFIX R, diluito al 20-30 % con acqua. Attendere l'avvenuta essiccazione (min. 24 ore).

Colorazione

CEBOGLAM, nella base Argento, è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione di CeboGlam su CeboArt Marmorino

Applicare una mano di CEBOART MARMORINO con frattone in acciaio inox. Procedere nell'applicazione a spatolate incrociate, considerando che in questo passaggio si determina il disegno della decorazione finale; prima della completa essiccazione lisciare la superficie per eliminare eventuali imperfezioni. Attendere la completa essiccazione (min. 24 ore).

Su CEBOART MARMORINO perfettamente asciutto e privo di polvere, applicare una prima mano di CEBOGLAM con frattone in acciaio inox, procedendo a spatolate incrociate e seguendo il disegno creato in precedenza con CEBOART MARMORINO; attendere l'essiccazione della prima mano di CEBOGLAM (4-6 ore) e applicare nello stesso modo la seconda mano. Dopo circa due ore, e comunque non prima che la superficie risulti asciutta al tatto, passare ripetutamente il frattone inox esercitando un'adeguata pressione, per realizzare la lucidatura finale.

Applicazione di CeboGlam su CeboArt Stucco

Applicare due mani a rasare di CeboArt Stucco, con frattone in acciaio inox, avendo cura di attendere l'avvenuta essiccazione tra la prima e la seconda mano (6-8 ore): la superficie deve risultare liscia ma non lucida. Su CeboArt Stucco perfettamente asciutto e privo di polvere, applicare una prima mano di CeboGlam con frattone in acciaio inox, procedendo a spatolate incrociate per creare la decorazione desiderata. Attendere l'essiccazione della prima mano di CeboGlam (4-6 ore) e applicare nello stesso modo la seconda mano. Dopo circa due ore, e comunque non prima che la superficie risulti asciutta al tatto, passare il frattone inox esercitando un'adeguata pressione, per realizzare la lucidatura finale.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l
CEBOGLAM contiene VOC: 45 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 10 m²/lt
Aspetto fisico: liquido
Peso specifico: 1,10 – 1,15 g/cm³
pH: 8 - 9
Tempo di essiccazione: 4-6 ore tra una mano e l'altra. essiccazione completa dopo minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5°C e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOGLAM non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali;



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 12/02/2013

SCHEDA TECNICA

ST 04.030

tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.